

시험성과대비표

목공용접착제 705



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2026년

품명	시험항목	단위	시험기준	시험결과	판정	비고
목공용 접착제 705	Pb	mg/kg	Pb 600 mg/kg 이하이며 Pb, Cd, Cr ⁶⁺ , Hg의 합이 1000mg/kg 넘지 않을 것	불검출 (검출한계 5)	합격	국립환경과학원고시 제2020-45호
	Cd	mg/kg			합격	
	Cr ⁶⁺	mg/kg		불검출 (검출한계 2)	합격	
	Hg	mg/kg			합격	
	총휘발성유기화합물 (TVOC)	mg/(m ² ·h)	0.1 이하	불검출 (검출한계 0.0025)	합격	실내공기질공정시험 기준 ES 02131. 1d (국립환경과학원고시 제2020-23호)
	톨루엔	mg/(m ² ·h)	0.079 이하		합격	
	폼알데하이드	mg/(m ² ·h)	0.015 이하		합격	
	겉모양	-	유백색으로 거친 입자 또는 이물이 없을 것	이상없음	합격	초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 KS M 3700:2019
	pH		3~7	4	합격	
	점도	Pa·s	0.5 이상	65	합격	
	증발찌꺼기	%	40 이상	42	합격	
	회분	%	3 이하	0	합격	
	조막성	-	무색 투명하고 이에 준하는 연속 피막을 형성할 것	이상없음	합격	
	목재오염성		황산 제1철로 처리한 면보다 오염이 적을 것	이상없음	합격	
	접착강도	N/25mm	981 이상	1375	합격	
			392 이상	942	합격	



쌍곰기술연구소장

