

수성레인쉴 석고보드용

석고보드용 수성발수제

개 요

수성레인쉴 석고보드용은 실리콘계 수성발수제로 석고보드에 시공하는 제품으로써 물과 수분 및 각종 오염물질이 석고보드에 침투 되는 것을 방지하여 석고보드의 변색 및 뒤틀림 등으로부터 보호해줍니다.

특 성

- 석고보드를 물과 습기로부터 보호해줍니다.
- 표면발수력이 우수합니다.
- 통기성, 내구성이 우수합니다.
- 냄새가 나지 않아 작업이 용이합니다.
- 화재의 위험이 없습니다.

용 도

- 석고보드 전용

사양 및 적용

주 성 분	수성실리콘, 물, 첨가제
용 량	18L 캔
표 준 사용량	0.3~0.5 L/m ² 약 36~60m ² /캔
유효기간	6개월

※사용량은 도포면의 흡수력에 따라 증감이 있을 수 있음

시 공 방 법

- 바탕준비
시공면의 먼지, 기름 등 발수제의 흡수를 방해하는 이물질 제거한다. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.
- 발수제 도포
발수제가 밑으로 20~30cm정도 충분히 흐를 수 있도록 양을 조절하여 도포하십시오.
붓, 로울러 등 장비를 사용하여 바탕의 흡수정도에 따라 흠뻑 젖을 정도로 1~2회 균일하게 도포하십시오.
- 보 호
시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하고, 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 처리면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 석고보드 전용이므로 적벽돌 및 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 다른 제품과 혼합하지 말고 원액 그대로 사용하십시오.
- 시공 후 48시간 이내에 5℃이하 및 건조 전 동결이 예상될 경우에는 시공하지 마십시오.
- 석고보드면 발수제가 도포된 부위의 벽지 시공 등은 접착력이 떨어지므로 프라이머 처리후 시공하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 그 위에 수성이나 유성도료를 도장하면 부착성이 저하되므로 프라이머 처리후 시공하십시오.
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 상온의 조건에서 도포 후 약 2일 정도 후에 제반성능이 나타납니다.
- 시공 후 최소 2일간은 습기 및 수분에 노출되면 성능이 저하되므로 주의하여 주십시오.
- 사용 전 원액을 흔들어 주십시오.
- 보관기간은 6개월이며 30℃이하에서 보관한다.