

내한 수성레인셀

수 성 발 수 제

개 요

내한수성레인셀은 친환경적인 실리콘 에멀전을 원료로 사용한 작업자의 안전을 고려한 제품으로 흡수성이 있는 다공성 건축자재에 시공하여 물의 침투를 차단함으로써 물과 함께 침투되는 각종 열화 물질을 함께 막아 자재의 백화, 변색, 풍화작용의 속도를 늦춰 노화를 막아주며, 동결되어도 녹인 후 사용이 가능하며 쉽게 잘 얼지 않고 빨리 녹아 겨울철 사용에 적합한 제품입니다.

특 성

- 시공 바탕의 흡수, 백화, 변색, 풍화작용을 방지해 줍니다.
- 콘크리트(고속도로면, 교면 등) 시설물의 노화를 예방해 줍니다.
- 기타 흡수성 있는 건축자재에 효과를 발휘하여 내구성을 향상시킵니다.
- 물을 용제로 하여 냄새가 없는 친환경 재료이며, 인화성이 없어 사용 시 안전합니다.

용 도

- 흡수성 건축자재의 표면 발수성 부여
(적벽돌, 시멘트벽돌, 기와, 콘크리트, 몰탈, 슬레이트 면 등)

사양 및 적용

주 성 분	수성실리콘, 물, 첨가제
용 량	18ℓ 캔
표 준 사용량	점토벽돌 0.4ℓ/m ² , 45m ² /캔 흡수력이 약하면 0.2ℓ/m ² , 90m ² /캔
유효기간	6개월

※사용량은 도포면의 흡수력에 따라 증감이 있을 수 있음

시 공 방 법

- 바탕준비
레이턴스 제거 및 모체부분의 열화불량 부분을 제거하고, 고 인물, 먼지 및 이물질 등을 콘크리트 표면에 방수제와의 부착 을 방해할 요소를 제거한다. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 과도한 수분이 함유되지 않도록 대 처한다.
- 발수제 도포
발수제가 밑으로 20~30cm정도 충분히 흐를수 있도록 양을 조절하여 도포하십시오.
붓, 로울러 등 장비를 사용하여 바탕의 흡수정도에 따라 흠뻑

젖을 정도로 1~2회 균일하게 도포하십시오.

보 호

시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하고, 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 처리면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 상온의 조건에서 도포 후 8시간 정도 후에 제반성능이 나타 납니다.
- 비흡수면은 효과가 없으므로 마르기전 제거하십시오.
- 시공 및 양생기간에 5℃이하로 기온이 떨어질 경우 보양하여 주시기 바랍니다.
- 사용 전 원액을 흔들어 주십시오..