

시험성과대비표

수성레인썸



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
수성레인썸	용량	L	표시체(18L) 이상일 것	18.01	합격	QF-2451-03
	용량	L	표시체(18L) 이상일 것	18.00	합격	
	용량	L	표시체(18L) 이상일 것	18.01	합격	
	발수성	%	1 이하	0.7	합격	
	통기성	%	50 이상	70	합격	
	내후성	%	2 이하	1.0	합격	
	백화저항성	-	백화현상이 없을 것	이상없음	합격	

※시험방법 : 품질보증검사기준(QF-2451-03)

*도포량=0.4L/m²



쌍곰기술연구소장

