

수성레인셀 골드

수 성 발 수 제

개 요

수성레인셀 골드는 실리콘계 수성발수제로 흡수 성이 있는 다공성 건축자재에 시공하여 물의 침투를 차단함으로써 물과 함께 침투되는 각종 열화 물질을 함께 막아 자재의 백화, 변색, 풍화작용의 속도를 늦춰 노화를 막아줍니다.

특 성

- 시공 바탕의 흡수, 백화, 변색, 풍화작용을 방지해 줍니다.
- 콘크리트(고속도로면, 교면 등) 시설물의 노화를 예방해 줍니다.
- 기타 흡수성 있는 건축자재에 효과를 발휘하여 내구성을 향상시킵니다.
- 물을 용제로 하여 냄새가 없는 친환경 재료이며, 인화성이 없어 사용 시 안전합니다.

용 도

- 흡수성 건축자재의 표면 발수성 부여
(적벽돌, 시멘트벽돌, 기와, 콘크리트, 몰탈, 슬레이트 면, 기존 발수제 도포면 등)

사양 및 적용

주 성 분	수성실리콘, 물, 첨가제
용 량	18ℓ 캔
표 준 사용량	0.3~0.5ℓ/m ² 약 36~60m ² /캔
유효기간	6개월

※사용량은 도포면의 흡수력에 따라 증감이 있을 수 있음

시 공 방 법

- 바탕준비
레이턴스 제거 및 모체부분의 열화·불량 부분을 제거하고, 고인물, 먼지 및 이물질 등을 콘크리트 표면에 방수제와의 부착을 방해할 요소를 제거한다. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.
- 발수제 도포
발수제가 밑으로 20~30cm정도 충분히 흐를 수 있도록 양을 조절하여 도포하십시오.
붓, 롤러 등 장비를 사용하여 바탕의 흡수정도에 따라 흠뻑 젖을 정도로 1~2회 균일하게 도포하십시오.
- 보 호
시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하고, 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등

처리면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야 한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 상온의 조건에서 도포 후 약 2일 정도 후에 제반성능이 나타납니다.
- 시공 후 최소 2일간은 우수에 노출되면 성능이 저하되므로 주의하여 주십시오.
- 흡수력이 큰 부분은 1번에 적정량 도포가 어려워 2회 이상 도포하여야 제 성능이 발휘될 수 있습니다.
- 비흡수면은 효과가 없으므로 마르기전 제거하십시오.
- 사용 전 원액을 흔들어 주십시오.
- 보관기간은 6개월이며 30℃이하에서 보관한다.