

시험성과대비표

수성세라에폭시



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
수성 세라에폭시	겉모양	-	균질하고 해로운 이물질 혼입이 없을 것	이상없음	합격	도자기질 타일 접착제 TYPE I KS L 1593:2020
	혼련종결확인용이성	-	혼련 종결시의 색이 명확할 것	이상없음	합격	
	접착강도(표준)	N/mm ²	0.6 이상	2.5	합격	
	접착강도(온수)	N/mm ²	0.3 이상	1.4	합격	
	접착강도(열노화)	N/mm ²	0.3 이상	2.6	합격	
	접착강도(저온경화)	N/mm ²	0.3 이상	3.3	합격	
	접착강도(알카리수중)	N/mm ²	0.3 이상	1.8	합격	
	가사시간	min	제조사사 사전에 설정한 점도범위를 넘지않는 시간	30	합격	
	부착가능시간	N/mm ²	0.6 이상	2.3	합격	국립환경과학원고 시 제2024-23호
	내열성	-	60℃에서 24시간동안 4.5kg 추로 하중을 가할 시 떨어지지 않을 것	이상없음	합격	
	미끄럼저항성	-	어긋남이 생기지 않을 것	이상없음	합격	
	총휘발성 유기화합물질	mg/m ² . h	0.1 이하	0.01미만	합격	
	폼알데하이드	mg/m ² . h	0.015 이하	0.001 미만	합격	
	톨루엔	mg/m ² . h	0.079 이하	0.001	합격	

* 배합비(질량비) - 주재 : 경화제 = 1 : 1

* 부착가능시간 : 20분



쌍 곰 기 술 연 구 소 장

