

쌍곰ALC몰탈-미장용

ALC용 몰탈

개 요

쌍곰ALC몰탈(미장용)은 시멘트, 규사, 분말수지, 특수첨가제로 이루어진 ALC 블록 미장용 제품으로 작업성이 뛰어나고, 시공 후 균열이나 크랙의 발생이 없으며, 뛰어난 품질의 하지 면을 생성하여 페인트, 도배 등 후속작업의 완성도를 높일 수 있는 제품입니다.

특 성

- 접착력이 우수하고 표면강도가 우수합니다.
- 보수성이 높아 표면이 매끄러워 시공성이 매우 뛰어납니다.
- 수축으로 인한 균열 및 크랙 발생이 적습니다.

용 도

- ALC 블록 및 판넬의 바탕 미장

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 규사, 분말수지, 첨가제
용 량	25kg
성 상	백색분말
표 준 사 용 량	약 4.5 kg/m ²
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 제품 1포에 약 5~6ℓ의 물을 첨가하고, 믹서기 등 장비를 사용하여 완전히 혼합되도록 약 5분 이상 혼합 한다.

시 공 방 법

▪ 바탕처리

- 가. 모체 불량 부분을 제거한다.
- 나. 표면에 부착을 방해할 요소를 제거한다.

▪ 시 공

- 가. 육손 등의 기구를 사용하여 약 3~5mm의 두께로 벽면에 골고루 퍼서 바른다.
- 나. 시공 면이 마르면 기구를 이용하여 마른 칼질로 평탄화 작업을 실시한다.

▪ 보 양

- 가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양 막 등으로 보호하여 양생한다.
- 나. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.
- 다. 시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하도록 한다.
- 라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공 면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 물 이외의 혼합을 금한다.
- 시공 시 주위의 기온은 5℃ 이상, 습도 80% 이하여야 하며, 경화진행 동안 5℃ 이상의 기온이 지속될 것이 예상될 경우에 시공한다.
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생 조건이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 쌍곰 ALC몰탈 미장용은 육손 작업시 핀홀이 생기지 않도록 주의하고 핀홀이 발생하면 육손 사용을 제고한다.
- 5℃이상에서 시공 및 자재를 보관 하십시오.
- 바탕 면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공하십시오.
- 시공 면을 충분히 양생하고 필요한 경우 적절한 물축임을 하십시오.
- 건조/양생기간은 시공두께, 온도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다.