

쌍곰ALC몰탈-조적용

ALC용 몰탈

개 요

쌍곰ALC 몰탈(조적용)은 시멘트, 규사, 분말수지, 특수첨가제로 이루어진 ALC 블록 조적용 제품으로 작업성이 뛰어나고, 시공 후 균열이나 크랙의 발생이 없으며, ALC 블록과 비슷한 물성으로 이질감없는 성능상의 일체감을 가지는 뛰어난 품질의 제품입니다.

특 성

- 작업성 및 접착력이 우수합니다.
- 보수성이 높아 본연의 강도를 충분히 발휘합니다.
- 수축으로 인한 균열 및 크랙 발생이 적습니다.

용 도

- ALC 블록 조적용

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 규사, 분말수지, 첨가제
용 량	25kg
성 상	백색분말
표 준 사 용 량	약 4.5 kg/m ²
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 제품 1포에 약 5~6ℓ의 물을 첨가하고, 믹서기 등 장비를 사용하여 완전히 혼합되도록 약 5분 이상 혼합 한다.

시 공 방 법

■ 바탕처리

- 가. 모체 불량 부분을 제거한다.
- 나. 표면에 부착을 방해할 요소를 제거한다.

■ 시 공

- 가. 전용기구를 사용하여 옆면과 바닥에 약 3mm의 두께로 바른 다.
- 나. 몰탈을 바른 후 ALC 블록을 밀착하여 시공한다.

■ 보 양

- 가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.

나. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

다. 시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하도록 한다.
라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공 면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 물 이외의 혼합을 금한다.
- 시공 시 주위의 기온은 5℃ 이상, 습도 80% 이하여야 하며, 경화진행 동안 5℃ 이상의 기온이 지속될 것이 예상될 경우에 시공 한다.
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생 조건 이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 쌍곰 ALC몰탈 조적용은 ALC 블록을 최대한 밀착하며 작업하여 일체성을 높인다.
- 5℃이상에서 시공 및 자재를 보관 하십시오.
- 바탕 면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공하십시오.
- 시공 면을 충분히 양생하고 필요한 경우 적절한 물 축임을 하십시오.
- 건조/양생기간은 시공두께, 온도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사기술연구소에 문의바랍니다.