

쌍곰고무아스코트

수용성 고무아스팔트 도막방수

개 요

쌍곰고무아스코트는 고무를 주원료 로한 수용성 고무 아스팔트 로 영구적인 수명과 뛰어난 신장율을 가진 도막방수제 입니다. 수용성으로 화재 위험 없이 다양한 바탕에 시공이 가능하며, 콘크리트, 조적, 미장 등에 적용성이 뛰어나도록 제조된 방수재입니다.

특 성

- 가격이 저렴하며 시공이 간단합니다.
- 수용성이므로 모체의 습기와 상관없이 시공이 가능합니다.
- 수명이 영구적이고 무독무취하며 화재위험이 없는 수용성입니다.
- 바로 사용할 수 있는 일액형 제품으로 시공이 편리하며, 시공품질 또한 우수합니다.
- 신장율 600% 이상의 제품으로 균열과 진동이 심한 건물에 최적의 제품입니다.

용 도

- 건축 : 옥상의 신축 및 보수공사, 화장실, 발코니, 정수장, 폐처리장 등
- 토목 : 지하철, 공동구, 터널, 교량, 상하수도시설, 저수지, 수영장 등
- 기타 : 충전, 균열부위, 접합부위보강, P.C판 보강 등 방수를 요하는 모든 개소

사양 및 적용

주 성 분	고무, 아스팔트, 유화제, 첨가제
용 량	18L / 캔
표준사용량	약 0.7 kg/m ²
유효기간	6개월

시 공 방 법

- **바탕준비**
이물질(모래, 먼지, 기름때등)을 물씻기등으로 완전히 제거한 후 부분, 균열부분 등은 쌍곰 고무아스코트로 충전하거나 모르터로 고르게 매워 평활하게 한다.
- **하지면의 건조상태**
 - 1) 쌍곰 고무아스코트는 수용성이므로 모체에 고인물이 없을 경우 시공이 가능하다.
 - 2) 모체에 남아있는 수분으로 인하여 초기, 접착력은 약하나 모체와 방수층이 함께 건조되면서 접착력이 증대 된다.

▪ 특수부위 시공

JONT부분, PIPE부분, 코너부분, 균열부분 등은 약 10cm폭으로 쌍곰 고무아스코트를 2m/m이상 두께가 형성되도록 도포하여 보강한다.

▪ 쌍곰고무아스코트 화장실 방수

1) 바탕정리

바닥과 벽면에 액체 방수를 시공하여 3일 이상 양생된 다음 표면을 깨끗히 청소한다.

2) 1차 쌍곰고무아스코트 도포

쌍곰고무아스코트 원액을 각 코너 부분과 수도배관 주변에 도포 후 전체면에 방수비나 붓, 로라 등으로 쌍곰고무아스코트 원액 그대로 부어가면서 고르게 도포한다.

3) 2차 쌍곰고무아스코트 도포

전회차 쌍곰고무아스코트 방수층이 건조된 후 두껍게 도포한다.

▪ 발코니 방수

1) 바탕정리

바닥과 벽면에 액체 방수를 시공하여 3일 이상 양생된 다음 표면을 깨끗히 청소한다.

2) 쌍곰고무아스코트 1차 도포

쌍곰고무아스코트를 발코니 턱(높이의 반)과 바닥전면에 방수비나 붓, 로라 등으로 도포한다.

3) 쌍곰고무아스코트 2차 도포

쌍곰고무아스코트 원액을 전회도막이 건조된 후 방수층이 형성되도록 두껍게 도포한다.

▪ 방수층 보호

후속 공정으로 인한 방수층 훼손을 막기 위하여 보호 모르터 또는 방수층 보호재 등으로 방수층을 보호하여야 한다.

주 의 사 항

- 반드시 손에 묻어 나오지 않을 정도로 충분히 건조된 후 다음 공정을 진행하십시오.
- 시공 후 양생기간 내에 5℃ 이하의 기온이 예상될 경우 보양하여 주십시오.
- 결빙, 결로된 표면에 직접 시공하지 마십시오.
- 5~35℃에서 직사광선을 피하여 보관하십시오.
- 표준사용량 이상으로 사용하는 경우 또는 바닥면의 평활도 차이로 고이는 경우는 건조가 늦어질 수 있어 후속공정에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 로울러가 잘 닿지 않는 드레인 주위 등 돌출, 관통 부분은 물이 새지 않도록 주의하여 붓으로 세심하게 시공하십시오.
- 양생기간은 현장 여건 및 외부환경에 달라질 수 있습니다.
- 시공 완료 후 물탈 타설 등으로 방수면을 보호하여 주십시오.

- 충분히 양생되지 않은 상태에서 물에 노출되면 녹아내릴 수 있으므로 주의하십시오.
- 방수제 사용 전 충분히 흔들어 사용하십시오.
- 방수층 기포현상은 콘크리트 모체의 수분이 직사광선에 의해 기체화하여 발생하는 현상으로 이는 방수층의 하자라 할 수 없으며, 기포가 발생하였더라도 아침에는 기온저하로 다시 가라앉으며 방수재 유실이 없기 때문에 파리가 발생한 부분은 다음 공정 작업 시 덮히게 되고 뽀아 터뜨려도 방수층의 영향이 없다.

