

쌍곰다용도방수제

시멘트계 폴리머 방수제

개 요

쌍곰다용도막방수제는 방수성이 뛰어난 아크릴 에멀전과 시멘트, 골재에 작업개선제가 첨가된 분말을 적용하여 방수공사에 적합하도록 제조된 시멘트 혼입 도막방수제로 콘크리트, 조적, 미장면 및 건식바탕에 적용성이 뛰어나도록 제조된 방수제입니다.

특 성

- 경화 후 방수성이 매우 뛰어난 제품입니다.
- 수용성 제품으로 유성제품에 비해 친환경 제품입니다.
- 작업성이 뛰어난 제품입니다.

용 도

- 화장실, 옥상, 외벽 등 방수 필요 부위
- 우레탄, 에폭시 등 기존 방수 하자 부위
- 콘크리트, 미장면 등 흡습이 가능한 다공질의 건축자재 방수

사양 및 적용

주 성 분	아크릴계 수지, 시멘트
용 량	1조 9kg (분말 5kg / 액상 4kg)
표준사용량	5㎡ (약 1.5평) 시공가능 (3회도포) 7㎡ (약 2.1평) 시공가능 (2회도포)
유효기간	6개월

시 공 방 법

■ 바탕준비

가. 바탕면의 균열부위, 손상된 부분, 부실한 부분 등을 보수하십시오.

나. 시공면의 먼지, 레이턴스, 기름 등의 이물질을 제거하십시오.

■ 프라이머

가. 붓, 로울러 등을 사용하여 쌍곰방수프라이머를 도포 후 충분히 양생시켜 주십시오.
(쌍곰방수프라이머가 없을 시 제품 액상을 1회 도포하여도 무방합니다.)

■ 도막시공

가. 방수프라이머가 충분히 양생된 후 액상과 분말을 혼합하여 붓, 로울러 등을 사용하여 도포합니다.
나. 도막이 충분히 양생 된 후, 2차 도포를 실시하여 주십시오.
다. 2차 도막이 충분히 양생된 후 후속작업을 실시합니다.

주 의 사 항

- 다른 제품과 혼합하지 마십시오.
- 페인트, 벽지 등은 제거 후 시공하여 주십시오.
- 시공 후 양생기간 내에 5℃ 이하의 기온이 예상될 경우 보양하여 주십시오.
- 결빙, 결로된 표면에 직접 시공하지 마십시오.
- 5~35℃에서 직사광선을 피하여 보관하십시오.
- 바탕면의 수분함량 및 습한 시공환경 등의 의한 건조속도의 차이로 색깔이 차이가 날 수 있으나 방수에는 전혀 지장이 없습니다.
- 로울러가 잘 닿지 않는 드레인 주위 등 돌출, 관통 부분은 물이 새지 않도록 주의하여 붓으로 세심하게 시공하십시오.
- 양생기간은 현장 여건 및 외부환경에 달라질 수 있습니다.