

품질인증(Q-Mark) 검사 결과통보서

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (031)853-8072 FAX (031)853-8075

성적서번호: CTQ-2024-000545

접 수 일 자 : 2024년 11월 13일

대 표 자: 이덕한

시험완료일자 : 2025년 01월 03일

업 체 명: (주)쌍곰

주 소: 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동, 320번지)

규 격: 일반미장용, 쌍곰 미장물, 25 kg

수 량: 1 880 EA

품 명: 건조시멘트 모르타르

판 정: 합격

검 사 결 과

시험항목	단위	시료구분	기준치	결과치	시험방법
중량(개별치)	kg	n1	표시중량(25)의 3% 이상 미달도 면 안됨	25.3	QL-5219-01
중량(개별치)	kg	n2	표시중량(25)의 3% 이상 미달도 면 안됨	25.2	QL-5219-01
중량(개별치)	kg	n3	표시중량(25)의 3% 이상 미달도 면 안됨	25.3	QL-5219-01
중량(개별치)	kg	n4	표시중량(25)의 3% 이상 미달도 면 안됨	25.4	QL-5219-01
중량(개별치)	kg	n5	표시중량(25)의 3% 이상 미달도 면 안됨	25.4	QL-5219-01
중량(평균)	kg	평균	표시중량(25) 이 상	25.3	QL-5219-01
압축강도(7일)	N/mm ²	n1	6.9 이상	17.0	QL-5219-01
압축강도(28일)	N/mm ²	n1	9.8 이상	23.2	QL-5219-01
공기량	vol%	n1	27 이하	10	QL-5219-01
모래의함량(0.15 mm 체잔분)	wt %	n1	78 이하	50	QL-5219-01
모래의최대크기(표준체:4.0 mm)(95 Wt%이상 통과)	wt %	n1	95 이상 통과	100	QL-5219-01
모래의최대크기(표준체:4.75mm)(100 Wt% 통과)	wt %	n1	100 통과	100	QL-5219-01

위와 같이 검사결과를 통보합니다.

- Next Page -

Cho Min Hyung

검사원: 조민형

Tel : 031-853-8072

Yang-Suek Bhang

검사 승인자: 방양석

2025년 01월 03일

한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

품질인증(Q-Mark) 검사 결과통보서

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (031)853-8072 FAX (031)853-8075

성적서번호: CTQ-2024-000545

접 수 일 자 : 2024년 11월 13일

대 표 자: 이덕한

시험완료일자 : 2025년 01월 03일

업 체 명: (주)쌍곰

주 소: 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동, 320번지)

규 격: 일반미장용, 쌍곰 미장물, 25 kg

수 량: 1 880 EA

품 명: 건조시멘트 모르타르

판 정: 합격

검 사 결 과

시험항목	단위	시료구분	기준치	결과치	시험방법
------	----	------	-----	-----	------

※ 시험방법:QL-5219-01

위와 같이 검사결과를 통보합니다.

Cho Min Hyung

검사원: 조민형

Tel : 031-853-8072

Yang-Suek Bhang

검사 승인자: 방양석

2025년 01월 03일

한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code