

# 시험성과대비표

## 쌍곰미장물



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)  
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035  
 Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035  
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

| 품 명              | 시 험 항 목                               | 단 위               | 합 격 기 준                          | 시 험 결 과 | 판 정 | 비 고                      |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|-----|--------------------------|
| 쌍곰미장물<br>(고급미장용) | 중량(개별치)                               | kg                | 표시중량(25kg)<br>의 3% 이상<br>미달되면 안됨 | 25.3    | 합격  | 품질보증검사기준<br>(QL-5219-01) |
|                  | 중량(개별치)                               | kg                |                                  | 25.3    | 합격  |                          |
|                  | 중량(개별치)                               | kg                |                                  | 25.3    | 합격  |                          |
|                  | 중량(개별치)                               | kg                |                                  | 25.3    | 합격  |                          |
|                  | 중량(개별치)                               | kg                |                                  | 25.4    | 합격  |                          |
|                  | 중량(평균)                                | kg                |                                  | 25.3    | 합격  |                          |
|                  | 압축강도(7일)                              | N/mm <sup>2</sup> | 6.9 이상                           | 16.2    | 합격  |                          |
|                  | 압축강도(28일)                             | N/mm <sup>2</sup> | 9.8 이상                           | 22.6    | 합격  |                          |
|                  | 공기량                                   | vol%              | 27 이하                            | 11      | 합격  |                          |
|                  | 모래의함량<br>(0.15mm 체잔분)                 | Wt%               | 78 이하                            | 55      | 합격  |                          |
|                  | 모래의최대크기<br>(표준체:4.0mm)<br>(95Wt%이상통과) | Wt%               | 95이상 통과                          | 100     | 합격  |                          |
|                  | 모래의최대크기<br>(표준체:4.75mm)<br>(100Wt%통과) | Wt%               | 100 통과                           | 100     | 합격  |                          |



쌍곰기술연구

