

# 쌍곰미장물(고급미장용)

## 건조 시멘트 모르타르

### 개 요

쌍곰 미장물(고급미장용)은 시멘트, 골재, 혼화제, 성능개선제 등이 이상적으로 배합된 건조 몰탈로서 재래식 몰탈에 의한 미장작업에 비해 작업능률, 품질의 균일성, 작업성이 우수한 제품입니다.

### 특 성

- 미장 작업에 가장 알맞은 골재입도와 미장작업을 손쉽게 하는 각종 성능 개선제들을 이상적으로 배합하여 작업성이 매우 우수합니다.
- 시멘트, 골재, 특수혼화제들을 이상적으로 배합하여 일반 조 합몰탈에 비해 시공 후 미장면이 매끄럽고 강도가 뛰어납니다.
- 선별된 골재를 사용하고, 자동화된 제조공정으로 제품의 품질이 균일하고, 우수합니다.
- 공사현장에서 물만 부어 사용하는 건조몰탈로서 작업능률이 우수하고, 시공비 및 인건비가 절감됩니다.
- 원재료 야적이 줄게 되어 작업환경이 개선되고, 원재료의 손실이 감소됩니다.

### 용 도

- 내, 외벽 미장 및 블록 조적

### 사양 및 적용

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 주 성 분  | 시멘트, 골재, 혼화제, 성능개선제                         |
| 용 량    | 25kg/지대                                     |
| 가사 시간  | 혼합 후 1시간 이내                                 |
| 표준 사용량 | 바름두께18mm : 약 29 - 31kg/㎡<br>약 0.8 - 0.85㎡/포 |
| 유효기간   | 3개월                                         |

### 혼 합 방 법

- 쌍곰 미장물 25kg 지대에 약3.5~4.5L 물을 혼합 용기에

넣고 제품을 넣으면서 핸드믹서로 교반을 한다.

- 물과 혼합한 쌍곰 미장물은 약 1시간 이내에 사용해야 한다.

### 시 공 방 법

- 시공 바탕면을 깨끗이 청소하고 매우 건조한 콘크리트나 벽돌 표면은 미장 몰탈과의 접착력을 높이기 위해 적절한 물축임을 한다.
- 접착력 향상을 위해 쌍곰 몰그린을 로라를 이용하여 바탕면에 도포한다.
- 혼합된 쌍곰미장물로 일정 두께(5~10mm)로 고르게 펴 바릅니다
- 1차로도 마감기 가능한 제품이며, 좀더 두께를 올리거나 미려한 표면을 얻기 위해 1차 경화(1~2시간)후 미장을 진행 한다.

### 주 의 사 항

- 부적합한 용도 및 이 물질과 혼합 사용하면 강도저하, 작업성 저하 등의 품질 저하의 원인이 발생합니다.
- 바탕면의 이물질을 깨끗이 제거하고 적절한 물축임을 한다.
- 시공 후 통풍 및 직사광선에 의한 급격한 건조를 방지하기 위해 습윤 양생 포, 비닐 등으로 보양을 한 후 양생하십시오.
- 5℃이상에서 시공 및 자재를 보관 하십시오.
- 바탕 면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공하십시오.
- 시공 면을 충분히 양생하고 필요한 경우 적절한 물 축임을 하십시오.
- 건조/양생기간은 시공두께, 온도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사기술연구소에 문의바랍니다.