

쌍곰백시멘트 II

내장타일용 줄눈 / 바닥타일 부착

개 요

쌍곰백시멘트 II 는 백색도가 뛰어난 내장줄눈용 시멘트 몰탈로서 시멘트, 규사 및 성능개선제가 첨가되어 오염저항성, 방수성 등의 제반물성이 뛰어나며, 표면이 미려하고 균열의 발생이 거의 없는 줄눈용 최적의 제품입니다.

특 성

- 첨가제의 적용으로 균열이 적습니다.
- 세규사의 사용으로 표면이 미려합니다.
- 작업성이 뛰어나고, 변색이 적습니다.

용 도

- 욕실, 주방, 베란다의 3~5mm 폭의 내장용 타일 줄눈
- 바닥 타일 접착

사양 및 적용

주 성 분		백시멘트, 규사, 첨가제
용 량		20kg 지대
종 류 (색 상)		백 색
표 준 사용량	타일줄눈	바닥줄눈:줄눈폭:3mm타일크기: 300*300, 약 60~70m ² /포 벽줄눈:줄눈폭:3mm타일크기: 300*600, 약 70~80m ² /포
	타일접착	포당시공면적 4.5m ² /포
유효기간		3개월

※ 사용량은 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

혼 합 방 법

- 제품 1포에 약 5ℓ의 범위 내에서 적절한 작업성 이 되도록 적당량의 물을 첨가 하여 혼합 한다.
- 내용물이 충분히 혼합되도록 균일하지 못한 부 분을 혼합 중 잘 섞어주고, 사용 중 점도상승에 따라 물의 추가 첨가를 하지 않아야 한다.

시 공 방 법

■ 바탕준비

가. 시공 예정인 타일면 위의 고인 물, 먼지 및 이물질을 제거

한다.

나. 표면 건조 상태는 시공조건에 따라 설정하여 적용하며, 너무 건조하거나 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.

■ 줄눈제의 시공

물 메 지

줄눈 부위에 충분히 채워지도록 장비를 사용하여 밀어 넣고, 어느 정도 줄눈의 채움이 완료되면, 스펀지와 물을 이용하여 넘치거나 타일에 묻은 줄눈을 깨끗이 청소합니다.

마른메지

줄눈 부위에 충분히 채워지도록 장비를 사용하여 밀어 넣고, 어느 정도 줄눈의 채움이 완료되면, 줄눈 채움 기구를 이용하여 줄눈 표면을 매끈하게 시공 후 마른 천으로 타일에 묻은 줄눈제를 깨끗이 닦아냅니다.

■ 줄눈의 보양

가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양 막 등으로 보호하여 양생한다.

나. 시공부위의 통행시간은 시공당시의 기온과 습도 등을 고려하여 시공완료 후 20℃, 습도 60%에서 최소 7일 동안의 양생에 상당하는 양생기간을 확보해야 한다.

다. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 기후(온도, 습도등) 조건에 의한 백화가 발생할수 있으니 주의 하십시오.
- 줄눈 폭이 3mm미만, 5mm초과일 경우 시공을 금합니다.
- 타일 표면에 얼룩이 발생 할 수 있으므로 시공에 주의 하십시오.
- 현장 물갈기 용도로 사용 시 사전에 기술연구소와 협의해 주시기 바랍니다.
- 물 이외의 이물질(시멘트, 모래등)을 혼합하지 마십시오.
- 굳은제품은 사용하지 마십시오.
- 양생 전에 충격 및 수분 접촉을 하지 마십시오.
- 5℃이하 시공시 반드시 사전에 기술연구소와 협의해주시고.
- 바탕면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공 하십시오.
- 하지, 접착제 및 접착 몰탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 줄눈 시공 시 줄눈이 변색 될 수 있습니다.