

시험성과대비표

쌍곰수지미장



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
쌍곰수지미장	연도 변화	%	0 ~ 15	11	합격	시멘트계 바탕 바름재 KS F 4716:2022
	부착강도: 표준양생	N/mm ²	1.1 이상	2.3	합격	
	부착강도: 저온양생	N/mm ²	0.8 이상	1.5	합격	
	내잔갈림성	-	잔갈림이 생기지 않을것	이상없음	합격	
	내충격성	-	갈림 및 벗겨짐이 없을것	이상없음	합격	
	물흡수계수	kg/ (m ² *h0.5)	0.2 이하	0.09	합격	
	온냉반복작용에 대한 저항성	-	갈림, 부풀 및 벗겨짐이 없고, 부착강도 1.1N/mm ² 이상일 것	이상없음	합격	
	온냉반복작용 후 부착강도	N/mm ²		1.7	합격	
	습기투과성	m	2 이하	0.4	합격	



쌍곰기술연구소장

