

쌍곰수지미장

건축용 수지미장재

개 요

쌍곰수지미장은 시멘트, 규사, 분말수지, 특수첨가제로 이루어진 견출 및 미장용 제품으로 작업성이 뛰어나고, 시공 후 균열이나 크랙의 발생이 없으며, 미장 면에 비해 얇은 시공이 가능하여 구조물의 경량화 및 보다 넓은 공간 확보에 유리하며, 뛰어난 품질의 하지 면을 생성하여 페인트, 도배 등 후속작업의 완성도를 높일 수 있는 제품입니다.

특 성

- 작업성이 매우 부드럽습니다.
- 보수성이 높고 표면강도가 우수합니다.
- 수축으로 인한 균열 및 크랙 발생이 적습니다.
- 매끄러운 시공표면을 가집니다.

용 도

- 콘크리트면 견출 및 미장
- 기타 ALC 및 PC 판넬 등 바탕 미장

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 규사, 분말수지, 첨가제	
용 량	20kg	
성 상	회색분말	
표 준 사 용 량	바름두께	소 요 량
	1mm	약 1.3 kg/m ²
	2mm	약 2.5 kg/m ²
	3mm	약 3.7 kg/m ²
유효기간	3개월	

혼 합 방 법

- 물тал의 바름두께에 따라 작업성에 맞도록 제품 1포에 약 7~8ℓ의 물을 첨가하고, 믹서기 등 장비를 사용하여 완전히 혼합되도록 약 5분 이상 혼합 한다.

시 공 방 법

▪ 바탕처리

- 가. 레이턴스 제거 및 모체 불량 부분을 제거한다.
- 나. 그라인더 등으로 먼 갈이를 하여 평탄화 작업을 하며, 표면에 부착을 방해할 요소를 제거한다.
- 다. 바탕 조정 후 고인물, 먼지 및 이물질을 제거한다.
- 라. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 과도

한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.

▪ 시 공

1) Mixing 및 스프레이 시공의 경우

- 가. 고르게 도포될 수 있도록 벽면에서 약 30~40cm 떨어져 스프레이한다.
- 나. 스프레이 작업 후 적당한 시간에 육손마감을 하여 자국이 남지 않도록 작업하며, 육손 작업은 최대한 밀착하여 작업하여 구조체와의 일체성을 높인다.
- 다. 육손질은 최대한 벽체에 붙어서 작업하며, 마지막 물때를 놓쳤을 시에는 솔로 물그린 (M-2000) 희석액을 건조된 부위에 바른다음 마감한다.

2) 미장시공의 경우

- 가. 초벌 : 육손 등의 기구를 사용하여 1~2mm의 두께로 벽면에 골고루 퍼서 바른다.
- 나. 정벌 : 두께 1~2mm 정도로 얇게 바르면서 매끄럽게 면을 마무리한다.

▪ 보 양

- 가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.
- 나. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.
- 다. 시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하도록 한다.
- 라. 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 물 이외의 혼합을 금한다.
- 시공시부터 경화진행시 까지 주의 및 시공 예정면의 온도는 5℃이상 이어야 한다.
- 직사광선 및 저온 다습 등에 의해 양생불량 및 백화 등이 발생할수 있으므로 주의한다.
- 육손 작업은 최대한 밀착하여 작업하여 구조체와의 일체성을 높인다.
- 바탕면의 흡수율에 따라 물곰보가 발생할수 있습니다.
- 5℃이상에서 시공 및 자재를 보관 하십시오.
- 바탕면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공하십시오.
- 시공면을 충분히 양생하고 필요한 경우 적절한 물축임을 하십시오.
- 건조/양생기간은 시공두께, 온도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사기술연구소에 문의바랍니다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.