

쌍곰썰 S-905

실리콘 썰란트

개 요

쌍곰 S-905은 일액형 100% Silicone oil type 중성 경화형 옥신타입이며 PVC, 유리 등 대부분의 건축용 자재에 부착이 나 오며, 내수성, 내열성, 내후성이 뛰어납니다. 또한 작업성이 뛰어나 많은 피착제에 사용되고 있습니다.

특 성

- 일액형 타입으로 사용이 간편하다.
- 내·외장 조인트 $\pm 20\%$ 수축의 팽창을 버티는 저 모듈러스
- 복원력 및 움직임 저항성이 우수
- 내후성이 우수
- 저온 작업성이 우수
- 속경화형 타입
- 대부분의 재질에 프라이머 없이 우수한 접착력을 발휘 (대부분 건축자재의 부착성이 우수하나 다공성 소지 등

용도

- 일반 글레이징 및 각종 건축자재간의 실링
- 쇼윈도우의 실링
- 금속, PVC, 세라믹, 알루미늄, 목재, 벽돌, 등의 실링

사양 및 적용

주 성 분	실리콘 폴리머
종 류	범용 실리콘 실란트
비 중	1.36 ± 0.01
용 량	270ml / 카트리지
유 효 기 간	12개월

사 용 방 법

- 시공부위를 깨끗이 청소 후 건조
- 마스킹 테이프 작업 및 필요시 백업재 충전 작업
- 대부분의 자재에는 부착력이 나오지만 필요시 프라이머 작업
- 빈틈이나 기포가 발생되지 않도록 실란트 충전 작업 진행

- 조인트 폭에 맞는 주걱을 준비하여 실란트 표면을 밀어줌
- 마스킹 테이프 제거 후 청소 및 양생사 용 제 한
- 오일, 가스제 또는 기타 용제 등이 스며 나오는 자재, 오일이 함유된 나무 부분
- 공기가 제한된 밀폐된 공간
- 피착면의 온도가 영상 50°C 이상일 경우
- 피착면이 젖어 있는 경우(함수율 7%이상)
- 항구적으로 침수가 예상되는 부위
- 땅에 매설되는 경우
- 음식물과 접촉이 예상되는 부위
- 내화 방화 구간
- 마모 또는 물리적인 마찰이 예상되는 조인트 부위
- 조인트 폭이 6mm이하인 경우(단 이상적인 조인트 설계를 위한 추천 사항)

주 의 사 항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하며 내용물은 두통, 현기증, 피부염 등 건강장애를 일으킬 수 있으니 섭취하거나 흡입 또는 피부에 접촉되지 않도록 할 것.
- 화기근처에서 보관하거나 작업하지 말 것.
- 밀폐된 장소에서의 작업 및 건조 중에는 반드시 충분한 환기를 시킬 것.
- 용도 이외의 사용 금지.
- 용기에 충격을 가하지 않도록 주의하고, 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 건냉암소($5\sim 25^{\circ}\text{C}$)에 보관 할 것.
- 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날 (5°C)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 작업을 피할 것.
- 자외선을 직접 받는 외부에 장시간 경과 시에는 황변 현상이 발생될 수 있으므로 자세한 사항은 당사 연구소로 문의 바람.
- 도막이 완전경화 되기 전에 물리적인 충격이 가해지지 않도록 유의할 것.
- 지정 건조 시간은 반드시 지켜야 하며, 반드시 지정된 프라이머를 시공 후 코킹 할 것.
- 본 제품을 폐기 시에는, 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기 할 것.
- 본 제품은 화학제품 이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효 기간 내에 사용 할 것. (25°C 이하의 건냉한 장소에 보관 시 12개월이 유효함.)