

시험성과대비표

쌍곰썰 S-905



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
S-905	슬럼프(가로)	mm	3 이하	0	합격	KS F 4910:2021 건축용실링재
	슬럼프(세로)	mm	3 이하	0	합격	
	탄성복원성	%	60 이상	85	합격	
	인장특성(인장응력: 23℃)	N/mm ²	0.4 초과	0.6	합격	
	인장특성(인장응력: -20℃)	N/mm ²	0.6 초과	0.7	합격	
	일정신장하에서의 접착성(23℃)	-	파괴되어서는 안 된다.	이상없음	합격	
	일정신장하에서의 접착성(-20℃)	-	파괴되어서는 안 된다.	이상없음	합격	
	압축 가열, 인장냉각 후의 접착성	-	파괴되어서는 안 된다.	이상없음	합격	
	인공광 노출후의 접착성	-	파괴되어서는 안 된다.	이상없음	합격	
	수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	파괴되어서는 안 된다.	이상없음	합격	
	압축응력	N/mm ²	시험의 결과를 보고한다.	0.5	합격	
	부피손실	%	10 이하	7	합격	



쌍곰기술연구소장

