

시험 성적서

시료명 (생산국) : 윈스톱방수

접 수 번 호 : KCM025-01310

시료 채취 장소 : -

의 퇴 인 : 경기도 광주시 광남안로61(태전동)

(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시 료 채 취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	인장 성능 : 인장 강도 (N/mm ²)	KS F 3211:2015	6.4	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하		임승봉	
2	인장 성능 : 파단 시의 신장률 (%)	KS F 3211:2015	876					
3	인장 성능 : 항장력 (N/mm)	KS F 3211:2015	989					
4	인열 성능 : 인열 강도 (N/mm)	KS F 3211:2015	15.4					
5	온도 의존성 : 인장 강도 비 (%) (-20 ℃)	KS F 3211:2015	324					
6	온도 의존성 : 인장 강도 비 (%) (60 ℃)	KS F 3211:2015	37					
7	온도 의존성 : 파단 시 물림부 사이의 신장률 (%) (-20 ℃)	KS F 3211:2015	92					
8	온도 의존성 : 파단 시 물림부 사이의 신장률 (%) (20 ℃)	KS F 3211:2015	199					
9	온도 의존성 : 파단 시 물림부 사이의 신장률 (%) (60 ℃)	KS F 3211:2015	302					
10	가열 신축 성상 (%) (신축률)	KS F 3211:2015	0.4					

[일반분야]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성과와 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서

시료명 (생산국) : 윈스톱방수

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

접 수 번 호 : KCM025-01310

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
11	열화 처리 후의 인장 성능 : 인장 강도 비 (%) (가열)	KS F 3211:2015	98	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하		임승봉	
12	열화 처리 후의 인장 성능 : 인장 강도 비 (%) (알칼리)	KS F 3211:2015	98					
13	열화 처리 후의 인장 성능 : 파단 시의 신장률 (%) (가열)	KS F 3211:2015	724					
14	열화 처리 후의 인장 성능 : 파단 시의 신장률 (%) (알칼리)	KS F 3211:2015	761					
15	신장 시의 열화 성상 : 가열	KS F 3211:2015	이상없음					
16	부착 성능 : 무처리 (N/mm ²)	KS F 3211:2015	1.1					
17	부착 성능 : 냉온 반복 처리 (N/mm ²)	KS F 3211:2015	0.9					
18	부착 성능 : 도막 상태	KS F 3211:2015	이상없음					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)