

시험성과대비표

칼라멘트



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(대전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
칼라멘트	압축강도	N/mm ²	19.6 이상	23.0	합격	도자기질 타일 시멘트 줄눈용 1종 KS L 1592:2021
	흡 수 율	%	10 이하	3	합격	
	길이변화율	%	0.1 이하	0.08	합격	
	보 수 율	%	60 이상	90	합격	



쌍 곰 기 술 연 구 소 장

