

칼라멘트

벽돌용/타일용 넓은 칼라 줄눈

개 요

칼라멘트는 시멘트, 규사, 안료 및 성능개선제가 첨가되어 작업성이 뛰어나며, 방수제의 첨가로 백화에 강하고, 변색이 적어 균일한 색감을 장시간 유지하는 외장줄눈용 최적의 제품입니다.

특 성

- 첨가제의 적용으로 작업성이 우수합니다.
- 골재의 입도 및 방수제, 첨가제의 효과로 빗물의 침투를 막아 백화 및 누수에 의한 문제가 거의 없습니다.
- 균일한 색감을 가지며, 색상을 오래 유지합니다.

용 도

- 5~15mm 정도의 깊이와 폭을 가진 적 벽돌 및 기타 타일의 줄눈 부위

사양 및 적용

주 성 분	백시멘트, 규사, 첨가제		
용 량	25kg 지대		
종 류 (색 상)	12색		
표 준 사용량	폭×깊이 벽돌크기 포당시공면적 m ² 포당 소요량 1m ² 당 치장벽돌	10×10mm 190×90×57mm 3.2m ² /포 7.8kg 약 75장	
유효기간	3개월		

혼 합 방 법

- 제품 1포에 2.5~3.5ℓ의 범위 내에서 적절한 작업성 이 되도록 적당량의 물을 첨가 하여 혼합 한다.
- 내용물이 충분히 혼합되도록 균일하지 못한 부 분을 혼합 중 잘 섞어주고, 사용 중 점도상승에 따라 물의 추가 첨가를 하지 않아야 한다.

시 공 방 법

- 바탕준비
가. 시공 예정인 치장벽돌 및 타일 면 위의 먼지, 고인 물 및 이물질 제거한다.
나. 하지의 양생 및 건조 상태를 고려하여 시공시기를 정하되,

너무 건조하거나 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.

■ 줄눈제의 시공

줄눈 부위에 충분히 채워지도록 기구를 사용하여 시공하고,

어느 정도 줄눈의 채움이 완료되면, 벽돌 등에 줄눈을 깨끗이 청소합니다.

■ 줄눈의 보양

가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.

나. 시공부위의 후속공정은 시공당시의 기온과 습도 등을 고려하여 시공완료 후 20℃, 습도 60%에서 최소 7일 동안의 양생에 상당하는 양생기간을 확보해야 한다.

다. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 기후(온도, 습도등) 조건에 의한 백화가 발생하수 있으니 주의 하십시오.
- 타일, 벽돌 표면에 얼룩이 발생 할 수 있으므로 시공에 주의 하십시오.
- 칼라제품 특성상 LOT 별 색상차이가 발생 할 수 있습니다.
- 시공 후 발수제를 도포 하십시오.
- 하지의 색상 및 성분, 물 첨가량, 양생정도 등에 따라 표면 색상의 차이가 날 수 있습니다.
- 물 이외의 이물질(시멘트, 모래등)을 혼합하지 마십시오.
- 굳은제품은 사용하지 마십시오.
- 양생 전에 충격 및 수분 접촉을 하지 마십시오.
- 5℃이하 시공시 반드시 사전에 기술연구소와 협의해주시고.
- 바탕면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공 하십시오.
- 하지, 접착제 및 접착 물탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 줄눈 시공시 줄눈이 변색될수 있습니다.