

시험성과대비표

고탄성줄눈



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(대전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2024년

품명	시험항목	단위	합격기준	시험결과	판정	비고
탄성줄눈	압축강도	N/mm ²	19.6 이상	34.5	합격	도자기질 타일 시멘트 줄눈용 1종 KS L 1592:2021
	흡수율	%	10 이하	4	합격	
	길이변화율	%	0.1 이하	0.09	합격	
	보수율	%	60 이상	67	합격	
	접착강도 (4주 기건양생, 폴리싱타일)	N/mm ²	0.3 이상	0.93	합격	자체규정 QI-270-300이며 시험방법은 KSL1593:2020에 따른다.



쌍곰기술연구소

