

쌍곰폼

폴리우레탄폼

개 요

쌍곰폼은 일액형폴리우레탄 폼으로 우수한 접착력과 분사후 발포되어 쉽게 틈새를 채워주는 틈새 충전제이다.

특 성

- 우수한 단열성으로 에너지 절감 효과.
- 빠른 경화속도와 간편한 사용방법으로 작업성 향상.
- 우수한 접착력.

용 도

- 고기밀, 고단열의 틈새 충전제
- 사시 및 문틈에서 발생하는 결로현상 방지
- 배관 파이프 관통부의 틈새충진
- 코킹의 백업재

사양 및 적용

구분	쌍곰폼
경화 후 밀도	약 23kg/m ³
표면 경화시간	약 10분
절단가능시간	약 40분
토출 후 발포배율	약 1.2배
발포용적	35~40L
도포량	150~200g/m ² (2회도포)

시 공 방 법

- 사용 전 분사면 및 충전부위에 먼지나 유분 등을 제거하여 사용한다.
- 분사 시 인접 부분의 보호를 위해 필름이나 마스킹 테이프를 사용한다.
- 캔은 세운 상태로 전용건의 아답터 부위에 시계 방향으로 돌려서 장착을 한다.
- 사용 전 캐를 20회 이상 흔든 후 뒤집어서 분사한다.
- 분사 후 절단가능시간 이 후 칼로 커팅하여 마무리한다.

주 의 사 항

- 염분이나 토분이 섞인 골재는 절대 사용하지 말 것. (들뜸, 백화의 원인)
- 몰탈 반죽 후에는 가능한 약 1시간 이내에 사용하여야 한다.
- 장기 보관시 제품 특성상 약간의 침전 현상이 발생할 수 있는데, 이럴 경우 흔들어서 사용한다.
- 시공 최적온도 : 5~25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공한다.
- 혼합공법으로 시공시 각 제품의 주의사항을 참조하시기 바랍니다.
- 저장은 온도 5~35℃에서 직사광선을 피하여 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관하고 동결된 경우 완전히 융해 후 사용해야 합니다.