

쌍곰시멘트

포틀랜드시멘트

개 요

쌍곰시멘트는 모래가 섞이지 않은 순수한회색포틀랜드시멘트로 입자가 매우 곱습니다.

특 성

- 모래가 섞이지 않은 순수한 시멘트로 용도에 맞는 배합으로 현장 어디서든 적용 가능 합니다.

용 도

- 콘크리트 조적면 균열 및 부분 보수.
- 실내구조물, 벽체, 바닥 및 건물 내외벽 보강
- 세부 마감 보수 및 보강, 부분 마감 작업

사양 및 적용

주 성 분	포틀랜드시멘트
용 량	2kg*10EA/box 20kg/지대
유효기간	12개월

혼 합 방 법

- 미장 시공 기준 쌍곰시멘트 1봉당(2kg) 골재 6kg를 분말 상태에서 혼합하고 물1.2kg를 넣어(필요시 메도로스7000 0.5봉~ 1봉)웁손 또는 핸드 믹서기로 혼합합니다.
- 내용물이 충분히 혼합되도록 균일하지 못한 부 분을 혼합 중 잘 섞어주고, 사용 중 점도상승에 따라 물의 추가 첨가를 하지 않아야 한다.

시 공 방 법

- 시공 바탕면을 깨끗이 청소하고 적절한 물축임을 한다.
- 쌍곰 물그린을 로라를 이용하여 바탕면에 도포한다.(추천)

주 의 사 항

- 기후(온도, 습도등) 조건에 의한 백화가 발생하수 있으니 주의 하십시오.
- 물 이외의 이물질 혼합을 금합니다.
- 제품의 시공 및 양생 기간 중 온도 5℃ 이상, 습도는 80% 이하를 유지하여야 합니다.
- 하지의 색상 및 성분 등에 따라 변색이 있을 수 있습니다.
- 시공 후 충분한 양생이 진행된 후 후속작업을 진행하여야 충격 등으로 인한 균열 발생 및 탈락이 없습니다.
- 저장은 통풍이 잘되는 건조한 실내의 파렛트 위 서 보관해야 합니다.
- 위생도기 설치 시 위생도기를 완전히 고정하여 움직임이 없도록 한 후 시공하여 주시기 바랍니다. (위생도기가 완전히 고정되지 않을 경우 균열 및 탈락이 발생할 수 있음)
- 제품은 혼합한 후 5분 이내 사용해야 합니다.
- 제품에 표기된 적당량의 물을 혼합하여야 높은 성능과 뛰어난 작업성을 낼 수 있습니다.