

시험성과대비표

워터코트



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(대전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2024년

품 명	시 험 항 목		단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
워터코트	부착강도	표 준	N/mm ²	0.8 이상	1.5	합격	시멘트혼입 폴리머계 방수재 KS F 4919 :2008
		침수 후			1.3	합격	
	내잔갈림성		-	방수층 표면에 잔갈림이 없을 것	잔갈림 없음	합격	
	흡수량		g	2.0 이하	0.5	합격	
	인장성능	인장강도	N/mm ²	1.0 이상	2.2	합격	
		신장율	%	50 이상	67	합격	
	내투수성			0.3 N/mm ² 수압에서 투수되지 않을 것	투수되지 않음	합격	
	습기투과성		Sd(m)	4 이하	3.5	합격	
	내균열성 (-10℃)		-	파단되지 않을 것	파단되지 않음	합격	
	내균열성 (-20℃)				파단되지 않음	합격	
	내알칼리성		-	이상없을 것	이상없음	합격	



쌍곰기술연구소

