

쌍곰워터코트

무기질 탄성도막방수

개 요

쌍곰워터코트는 탄성 및 방수성이 뛰어난 아크릴 에멀전과 시멘트, 골재에 첨가제가 혼입된 분말을 적용하여 방수공사에 적합하도록 제조된 시멘트 혼입 탄성도막방수재로 콘크리트, 조적, 미장면 및 건식바탕에 적용성이 뛰어나도록 제조된 방수제입니다.

특 성

- 경화 후 탄성이 매우 뛰어난 제품입니다.
- 표면이 거칠어 방수면 위 타일마감 등 마감작업 시 접착력을 높여줍니다.
- 수성 제품으로 유성제품에 비해 친환경 제품입니다.
- 로울러 작업성이 뛰어난 제품입니다.

용 도

- 콘크리트, 조적, 미장면의 방수
- 석고보드 등 건식 바탕면의 방수
- 타일시공 전 웅벽 면처리

사양 및 적용

주 성 분	아크릴계 수지, 시멘트
용 량	액상 18kg/캔 분말 27kg/지대
표준사용량	0.7~1.0 kg/㎡
유효기간	6개월

시 공 방 법

- 바탕준비
가. 바탕면의 균열부위, 손상된 부분, 부실한 부분 등을 보수하십시오.
나. 시공면의 먼지, 레이턴스, 기름 등의 이물질을

제거하십시오.

■ 프라이머

- 가. 붓, 로울러 등을 사용하여 방수프라이머를 도포 후 충분히 양생시켜 주십시오.
- 나. 프라이머가 충분히 양생된 후 방수제를 시공합니다.

■ 도막시공

- 가. 쌍곰워터코트 액상(18kg)을 혼합용기에 넣고 곰워터코트 분말(27kg)을 서서히 넣으면서 믹서기를 사용하여 덩어리가 없도록 충분히 교반할 것 (5분 이상)
- 나. 프라이머가 충분히 양생된 후 혼합된 제품을 붓, 로울러 등을 사용하여 도포합니다.
- 다. 도막이 충분히 양생 된 후, 2차 도포를 실시하여 주십시오.
- 라. 2차도막이 충분히 양생된 후 후속작업을 실시합니다.

■ 웅벽 면처리

- 가. 웅벽과 접착향상을 위하여 분말 1포에 액상 1.5캔을 혼합하여 적용하며, 절대 물을 혼합해서는 안된다.
- 나. 웅벽면에 1회 도포하고, 상온에서 3일 이상 충분히 양생한 후 후속작업을 실시한다.

주 의 사 항

- 다른 제품과 혼합하지 마십시오
- 시공 후 양생기간 내에 5℃ 이하의 기온이 예상될 경우 보양하여 주십시오.
- 결빙, 결로된 표면에 직접 시공하지 마십시오.
- 5~35℃에서 직사광선을 피하여 보관하십시오.
- 바탕면의 수분함량 및 습한 시공환경 등의 의한 건조속도의 차이로 색깔이 차이가 날 수 있으나 방수에는 전혀 지장이 없습니다.
- 로울러가 잘 닿지 않는 드레인 주위 등 돌출, 관

통 부분은 물이 새지 않도록 주의하여 붓으로 세심하게 시공하십시오.

- 양생기간은 현장 여건 및 외부환경에 달라질 수 있습니다.
- 양생기간 중 물과 접촉하지 않도록 합니다.
- 시공 완료 후 미장시공 및 탑코트 등으로 방수면을 보호하여 주십시오.

