

쌍곰탄성퍼티

건축용 퍼티(합성수지 에멀전 퍼티)

개 요

쌍곰탄성퍼티는 특수아크릴 폴리머와 무기질을 주성분으로 한 수성퍼티로서 작업성이 뛰어나고 소지 및 부착성이 매우 우수하며 내수성이 탁월하고 탄성력이 뛰어나 내외부 크랙보수 및 5mm이하의 틈새 매움이 가능한 제품으로 고급 도장 을 필요로 하는 조인트 또는 크랙보수 등 1차 바탕처리재 입니다.

특 성

- 헤라작업성이 매우 부드럽습니다.
- 소지 및 도막 부착성이 매우 우수합니다.
- 내수성이 매우 탁월합니다.
- 탄성력이 매우 뛰어납니다.

용 도

- 기초 및 고급 도장을 위한 1차 바탕처리
- 크랙보수 및 5mm 이하의 틈새 매움
- 조인트 부위 1차 충전
- 데코레이션

사양 및 적용

주 성 분	아크릴 에멀전, 세라믹필러
용 량	14L(20kg)
종 류 (색 상)	백 색
비중	약 1.40±0.05
표 준 사용량	두막두께 1mm 기준 1.2kg/㎡
종 류	내·외부용
유효기간	6개월
지속건조	약 24시간

시 공 방 법

- 시공면이 보드일 경우 움직이지 않도록 단단히 고정합니다.
- 크랙보수의 경우 크랙부위를 V모양으로 그라인더 합니다.
- 시공면의 먼지 및 기타 이물질을 제거하기 위하여 쌍곰 물그린을 사용하여 프라이머 처리를 합니다.
- 시공면에 쌍곰탄성퍼티를 도포합니다.
- 조인트 부위에는 조인트 테이프를 부착 후 도포합니다.
- 도포된 쌍곰탄성퍼티의 양생을 확인한 수축부위에 2차 도포 후

양생시켜 수평을 맞추어 줍니다.

- 쌍곰탄성퍼티의 양생 후 적절한 페이트를 선택하여 도포합니다.

주 의 사 항

- 바탕면은 충분히 양생시킨 후 먼지, 오물 등을 제거하십시오
- 보드 및 합판이 움직이지 않게 충분히 고정하십시오
- 합판의 경우 색이 우러나오는 것을 방지하기 위하여 쌍곰 물그린을 사용하여 프라이머를 처리 하십시오
- 습식 바탕은 충분히 양생된 것을 확인 후 시공하십시오 (4주 이상 양생)
- 기온이 5℃ 이하 이거나 30℃ 이상, 상대습도85% 이상일 때는 사용을 금합니다.
- 시공 후 물에 닿지 않도록 하십시오
- 상도 도장 시 대기 온도가 5℃ 이하일 경우에는 상도에 크랙이 발생할 수 있습니다.
- 1회에 두껍게 도막을 올릴 경우 크랙이 발생하므로 얇게 여러번 도막을 올려주십시오
- 바탕면은 5~25℃를 유지하여 시공하여 주십시오
- 개봉한 제품은 밀폐하여 보관하십시오