



TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-139600

접 수 일 자 : 2025년 10월 01일

대 표 자 : 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 05일

업 체 명 : (주)쌍곰

주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

시 료 명 : 쌍곰퍼티 (내부용 : PD-600)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
비휘발분(도료 중, $(105 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 3 h)	%	-	76	KS M 6010:2024	AK
건조시간(두껍게 칠하는 것)	h	-	2	KS M 6010:2024	AK
건조시간(얇게 칠하는 것)	h	-	1	KS M 6010:2024	AK
저온안정성	-	-	이상없음	KS M 6010:2024	AK
용기 내에서의 상태	-	-	이상없음	KS M 6010:2024	AK
연마용이성(두껍게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010:2024	AK
연마용이성(얇게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010:2024	AK
상도적합성(두껍게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010:2024	AK
상도적합성(얇게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010:2024	AK
부착강도(두껍게 칠하는 것)	N/cm ²	-	58.7	KS M 6010:2024	AK
부착강도(얇게 칠하는 것)	N/cm ²	-	64.9	KS M 6010:2024	AK

- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)(고정 시험실)

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Kang Byoungsoo

작성자 : 강병수

Tel : 02-2092-5816

Lee Choong

기술책임자 : 이충협

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)


2026년 01월 05일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-139600

접 수 일 자 : 2025년 10월 01일

대 표 자 : 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 05일

업 체 명 : (주)쌍곰

주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

시 료 명 : 쌍곰퍼티 (내부용 : PD-600)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
- 끝 -					

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Kang Byoungsoo

작성자 : 강병수

Tel : 02-2092-5816

Lee Choong

기술책임자 : 이충협

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2026년 01월 05일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code