

쌍곰퍼티 PD-600

건축용 퍼티(합성수지 에멀전 퍼티)

개요

쌍곰퍼티 PD-600은 특수아크릴 폴리머와 무기질을 주성분으로 한 수성퍼티로서 작업성이 뛰어나고 소지 및 부착성이 매우 우수하며 샌딩성이 탁월하여 손쉬운 마감이 가능한 제품으로 고급 도장을 필요로 하는 조인트 또는 전면부위의 바탕처리재 입니다.

특성

- 헤라작업성이 매우 부드럽습니다.
- 소지 및 도막 부착성이 매우 우수합니다.
- 샌딩성이 매우 탁월합니다.

용도

- 기초 및 고급 도장을 위한 바탕처리
- 도배 전 바탕처리
- 조인트 부위 충전
- 데코레이션

사양 및 적용

주 성 분	아크릴 에멀전, 세라믹필러
용 량	5kg, 20kg, 15L(25kg)
종 류 (색 상)	백 색
비 중	약 1.75±0.05
표준사용량	도막 두께 1mm 기준 1.2kg/㎡
종 류	내부용
유효기간	6개월
지속건조	약 24시간

혼합방법

- 제품 1캔에 약1~4% 내에서 적절한 작업성이 되도록 적당량의 물을 첨가 하여 혼합 합니다.

시공방법

- **바탕작업**
가. 석고보드, 합판
보드가 움직이지 않게 충분히 고정시킨다.
나. 몰탈 등 습식바탕
습식 바탕은 충분히 양생된 것을 확인한다. (4주 이상)
- **바탕면의 처리**
가. 바탕면의 못, 먼지, 오물 등 이물질 제거
나. 바탕면의 최적온도 5~25℃
다. 합판은 합판색이 우러나오는 것을 방지하기 위해 필요한 조치를 취한다.
라. 부착력 향상을 위해 바탕면에 쌍곰 물그린을 사용하여 프라

이머 처리한다.

- **준비작업**
가. 이음매 부위에 조인트 테이프를 부착한다.
나. 쌍곰퍼티 PD-700에 물을 소량 혼합하여 전면 퍼티 시공한 후 완전히 굳어낸다.
- **본작업**
가. 이음매 부위에 쌍곰퍼티 PD-700을 바탕의 수평을 고려하면서 넓이 약 15cm 되도록 1차 충전한다.
나. 1차 충전하면서 잔크랙, 흠, 못자국, 구멍 등도 충전한다.
다. 완전 양생 후 연마지로 헤라자국, 잡티, 이물질 제거한다.
라. 쌍곰퍼티 PD-600으로 바탕의 수평을 고려하면서 넓이 약 40cm 되도록 2차 충전한다.
마. 완전 양생 후 연마지나 헤라로 헤라자국, 잡티, 이물질을 제거한다.
바. 쌍곰퍼티 PD-600으로 헤라자국을 최소화하며 바탕면이 수평하게끔 all putty 작업을 한다.(약 1~4% 물혼합 가능)
사. 완전 양생 후 연마지로 매끄럽게 연마한다.
아. 연마 후 고운 빗자루나 에어건으로 분진 및 이물질을 제거한다.

주의사항

- 대기의 온도, 습도에 따라 건조시간이 달라집니다.
- 기온이 5℃이하 이거나 30℃이상, 상대습도 85% 이상일 때는 사용을 금함.
- 1회에 두껍게 도막을 올릴 경우 크랙이 발생하므로 얇게 여러번 도막을 올려 주십시오.
- 바탕면이 젖어 있을때는 바탕면을 건조시킨 후 시공하십시오.
- 사용시 핸드믹서기로 혼합 후 사용하십시오.
- 시공 후 물에 닿지 않도록 하십시오.
- 5~30℃에서 보관.
- 후속 도장은 충분히 건조후에 작업하십시오.
- 바탕면은 충분히 양생시킨 후 먼지, 오물 등을 제거하십시오.
- 개봉한 제품은 밀폐하여 보관 하십시오.
- 보드 및 합판이 움직이지 않게 충분히 고정하십시오
- 합판의 경우 색이 우러나오는 것을 방지하기 위하여 쌍곰 물그린을 사용하여 프라이머를 처리 하십시오.