

시험성과대비표

쌍곰퍼티(외부용 : PD-700)



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035

Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035

기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
쌍곰퍼티 (외부용 : PD-700)	비휘발분	%	60 이상	79	합격	KS M 6010:2024 수성 도료
	건조시간 (두껍게 칠하는 것)	h	24 시간 이내	2	합격	
	건조시간 (얇게 칠하는 것)	h	5 시간 이내	1	합격	
	저온안정성	-	온도(-5±1)℃로 4시간 냉각시 변질되지 않을 것	이상없음	합격	
	용기내에서의 상태	-	덩어리가 없고 균일할 것	이상없음	합격	
	연마용이성 (두껍게 칠하는 것)	-	견본품에 비하여 연마가 쉬울 것	이상없음	합격	
	연마용이성 (얇게 칠하는 것)	-		이상없음	합격	
	내수성 (두껍게 칠하는 것)	-	물에 24시간 침지하여 이상이 없을 것	이상없음	합격	
	내수성 (얇게 칠하는 것)	-		이상없음	합격	
	내알칼리성 (두껍게 칠하는 것)	-	수산화칼슘 포화 용액에 24시간 침지하여 이상이 없을 것	이상없음	합격	
	내알칼리성 (얇게 칠하는 것)	-		이상없음	합격	
	상도적합성 (두껍게 칠하는 것)	-	상도 도장 시 지장이 없을 것	이상없음	합격	
	상도적합성 (얇게 칠하는 것)	-		이상없음	합격	
	부착강도 (두껍게 칠하는 것)	N/cm ²	49.0 이상	93.4	합격	
	부착강도 (얇게 칠하는 것)	N/cm ²		110.4	합격	



쌍곰기술연구소장

