

쌍곰퍼티 PD-700

건축용 퍼티(합성수지 에멀전 퍼티)

개 요

쌍곰퍼티 PD-700은 특수아크릴 폴리머와 무기질을 주성분으로 한 수성퍼티로서 작업성이 뛰어나고 소지 및 부착성이 매우 우수하며 내수성이 탁월하여 내·외부 마감이 가능한 제품으로 고급 도장을 필요로 하는 조인트 또는 전면부위의 1차 바탕처리재입니다.

특 성

- 헤라작업성이 매우 부드럽습니다.
- 소지 및 도막 부착성이 매우 우수합니다.
- 내수성이 매우 탁월합니다.

용 도

- 기초 및 고급 도장을 위한 1차 바탕처리
- 도배 전 1차 바탕처리
- 조인트 부위 1차 충전
- 데코레이션

사양 및 적용

주 성 분	아크릴 에멀전, 세라믹필러
용 량	5kg, 25kg
종 류 (색 상)	백 색
비 중	약 1.70±0.05
표 준 사용량	두막두께 1mm 기준 1.2kg/㎡
종 류	외부용
유효기간	6개월
지속건조	약 24시간

시 공 방 법

- 바탕작업
가. 석고보드, 합판
보드가 움직이지 않게 충분히 고정시킨다.
나. 몰탈 등 습식바탕
습식 바탕은 충분히 양생된 것을 확인한다.(4주 이상)
- 바탕면의 처리
가. 바탕면의 못, 먼지, 오물 등 이물질 제거
나. 바탕면의 최적온도 5~25℃
다. 합판은 합판색이 우러나오는 것을 방지하기 위해 필요한 조치를 취한다.
라. 부착력 향상을 위해 바탕면에 쌍곰 물그린을 사용하여 프라이머 처리한다.

■ 준비작업

가. 이음매 부위에 조인트 테이프를 부착한다.

나. 쌍곰퍼티 PD-700을 교반하여 전면 퍼티를 시공한 후 완전히 굳어낸다.

■ 본작업

가. 이음매 부위에 쌍곰퍼티 PD-700을 바탕의 수평을 고려하면서 넓이 약 15cm 되도록 1차 충전한다.

나. 1차 충전하면서 잔크랙, 흠, 못자국, 구멍 등도 충전한다.

다. 완전 양생 후 연마지로 헤라자국, 잡티, 이물질을 제거한다.

라. 용도에 맞는 쌍곰퍼티로 바탕의 수평을 고려하면서 넓이 약 40cm 되도록 2차 충전한다.

마. 완전 양생 후 연마지나 헤라로 헤라자국, 잡티, 이물질을 제거한다.

바. 용도에 맞는 쌍곰퍼티로 헤라자국을 최소화하며 바탕면이 수평하게끔 all putty 작업을 한다.(약 1~4% 물혼합 가능)

사. 완전 양생 후 연마지로 매끄럽게 연마한다.

아. 연마 후 고운 빗자루나 에어건으로 분진 및 이물질을 제거한다.

주 의 사 항

- 대기의 온도, 습도에 따라 건조시간이 달라집니다.
- 기온이 5℃이하 이거나 30℃이상, 상대습도 85% 이상일 때는 사용을 금함.
- 1회에 두껍게 도막을 올릴 경우 크랙이 발생하므로 얇게 여러번 도막을 올려 주십시오.
- 바탕면이 젖어 있을때는 바탕면을 건조시킨 후 시공하십시오.
- 사용시 핸드믹서기로 혼합 후 사용하십시오.
- 시공 후 물에 닿지 않도록 하십시오.
- 5~30℃에서 보관.
- 후속 도장은 충분히 건조후에 작업하십시오.
- 바탕면은 충분히 양생시킨 후 먼지, 오물 등을 제거하십시오.
- 개봉한 제품은 밀폐하여 보관 하십시오.
- 보드 및 합판이 움직이지 않게 충분히 고정하십시오
- 합판의 경우 색이 우러나오는 것을 방지하기 위하여 쌍곰 물그린을 사용하여 프라이머를 처리 하십시오.