

시험성과대비표

아스팔트 프라이머 골드



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
아스팔트 프라이머 골드	점도 [세이볼트 퓨롤]	-	25 ~ 125	54	합격	KS M 2013:2007
	체 [250 μ m] 불통과분	%	0.02 이하	0.01	합격	KS M 2270:2020
	증류찌꺼기시험 -침입도 [25℃, 100g, 5s]	-	20 ~ 50	45	합격	KS M 2252:2007
	증류찌꺼기시험 -톨루엔에 녹는물질 (가용분)	%	99.0 이상	99.4	합격	KS M 2256:2007
	증류시험 -[225℃]	%	35 이상	46	합격	KS M 2257:2007
	증류시험 -[360℃]	%	65 이하	52	합격	



쌍곰 기술 연구소 장

