

시험성과대비표

얼지마



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(대전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품명	시험항목	단위	합격기준	시험결과	판정	비 고
얼지마	압축강도(-5℃ 양생) PLAIN	N/mm ²	10.0 이상	6.6	얼지마 사용시 합격	KS L 5220 2023
	압축강도(-5℃ 양생) TEST	N/mm ²	10.0 이상	11.2		
	압축강도(-10℃ 양생) PLAIN	N/mm ²	10.0 이상	7.5	얼지마 사용시 합격	
	압축강도(-10℃ 양생) TEST	N/mm ²	10.0 이상	16.2		
	부착강도(-5℃ 양생) PLAIN	N/mm ²	0.8 이상	0.3	얼지마 사용시 합격	KS F 4716 2022
	부착강도(-5℃ 양생) TEST	N/mm ²	0.8 이상	0.9		
	부착강도(-10℃ 양생) PLAIN	N/mm ²	0.8 이상	0.3	얼지마 사용시 합격	
	부착강도(-10℃ 양생) TEST	N/mm ²	0.8 이상	0.8		



쌍곰기술연구소

