

얼 지 마

시멘트용 동결방지제(방동제)

개 요

얼지마는 무기계 방동제로서 영하의 기온에서 물의 동결을 막아 온도에 따른 물의 부피변화에 의해 동해를 입을 수 있는 시멘트용 동결방지제로 겨울철 동해 없이 충분한 강도를 낼 수 있게 하는 제품입니다.

특 성

- 영하의 기온에서도 동결에 의한 피해를 입지 않으며, 재령에 따른 충분한 강도가 발현됩니다.
- 특수 질소 화합물을 주성분으로 염화물을 전혀 함유하지 않아 철근 등의 부식을 방지하는 효과가 있습니다.
- 무기계 방동제로 유기계의 부동액이나 규산나트륨계에서 발생하는 강도저하가 없습니다.

용 도

- 동결기 시멘트 혼입 물탈 및 콘크리트 공사

사 양

주 성 분	합질소 화합물
외관	염황색 투명액체
비중	약 1.25±0.02
중량	18kg/Can
유효기간	6개월

※ 얼지마는 비중이 약 1.36으로 물보다 비중이 높습니다.

표 준 사 용 량

- 물탈 시공시 표준 사용량

예상최저온도	희석비율	얼지마1칸당 물첨가량
-5 °C	약 5 배	90 ℓ
-10 °C	약 3 배	60 ℓ
-15 °C	약 1.5 배	30 ℓ

※ 얼지마를 온도에 따른 희석 배율로 희석한 뒤 희석액을 사용정도에 맞도록 적당량 혼합하여 적용한다.

■ 제품별 얼지마 소용량

종류	포장	물혼입 기준	온도 (°C)	1포당 필요량 (kg)	1칸당 사용량 (포)
압착백색 시멘트	25kg g	지대표시 5~6 ℓ	-5	0.8~1.0	18~22
			-10	1.3~1.5	12~14
			-15	2.0~2.4	7.5~9
레미탈	40kg g	미장/조적 5~7 ℓ	-5	0.8~1.2	15~22
			-10	1.3~1.8	10~14
			-15	2.0~2.8	6.5~9
		견출용 물탈 7~9 ℓ	-5	1.2~1.5	12~15
			-10	1.8~2.3	8~10
			-15	2.8~3.6	5~6.5
시멘트	40kg g	시멘트량의 50~60% 시멘트:모래 = 1:2~3	-5	3.5~4.0	4~5
			-10	5.0~6.0	3~3.5
			-15	8.0~9.6	2~2.5

적용 불가능 부위

- 수성페인트, 기포물탈, 석고보드, 퍼티, 타일본드 외 기타 유기질 본드 등

주 의 사 항

- 혼합비율은 물의 사용량 등 현장 조건에 따라 달라질 수도 있으므로 최저온도 조건을 감안하여 사용하여 주십시오.
- 현장 첨가시 레미콘의 단위수량을 보정하여 주십시오.
- 제품 사용전에 흔들어 사용하십시오.
- 음용 방지를 위하여 향이 첨가되었습니다.
- 백색제품(줄눈등)에 적용시 얼지마 색이 변색이 될 수 있습니다.
- 통상의 보관 방법에서는 동결하지 않지만, 동결의 경우는 따뜻하게 녹여서 사용하십시오.
- 직사광선이 닿지 않는 25°C 이하의 곳에 보관하여 주십시오.