

에코하드너

콘크리트 표면 강화제

개 요

에코하드너는 수성 무기질 액상제품으로 콘크리트 깊숙이 침투하여 수산화칼슘과 화학적 반응을 하여 콘크리트와 일체화 되는 제품입니다. 에코하드너로 처리된 콘크리트의 표면은 치밀화되고 강화되어 내마모성, 내화학적, 내동결융해성이 매우 우수한 친환경 제품입니다.

특 성

- 신/구 콘크리트 표면 강화
- 콘크리트의 중성화 방지
- 내구성 증대 및 광택 효과
- 마찰에 의한 분진 발생 억제
- 콘크리트의 내마모성 증대
- 콘크리트의 미끄럼 방지 효과
- 콘크리트의 오염 방지 효과

용 도

- 콘크리트가 적용되는 모든 부위의 표면 보호 및 강화처리
(지하주차장, 창고, 교각, 터널 노출콘크리트외벽, 건물 등)

제 품 정 보

주 성 분	변성 실리케이트
용 량	20kg CAN
색 상	유백색
냄새	무취
어는점	0℃
pH	약 13
비 중	1.20±0.05
표준사용량	0.2L/m ² , 20kg/80~100m ²
유효기간	6개월

※ 사용량은 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

시 공 방 법

■ 바탕준비

시공 예정인 면의 보수작업을 한다. 시공 예정인 콘크리트 면 위의 먼지 및 이물질을 제거한다.

■ 침투작업

- 권장 사용량을 기준으로 하여 저압스프레이, 밀대, 롤러 등을 이용하여 표면에 일률적으로 도포한다.
[저압스프레이, 밀대 및 롤러 사용 : 원액사용]
- 높낮이에 따라 고인부분이 생기지 않게 충분히 문질러주고 액상이 묻지 않는 부분은 주변의 고인부분의 액상을 이용하여 콘크리트 면을 적셔준다.
- 필요에 의해 1차도포 후 2차 도포를 진행한다.
[폴리싱 작업시 2차 도포 추천]

■ 양생작업

- 바닥면을 완전히 24시간이상 충분히 양생시켜준다.
(이기간 동안에는 본 제품으로 처리한 표면이 물이 닿거나 고이지 않도록 주의한다.)
- 액상 잔여물 및 표면에 묻은 레이턴스 등을 제거한다.
- 추가적으로 폴리싱 장비(다이아몬드레진패드)를 이용하여 마무리 작업을 실시한다.

주 의 사 항

- 에코하드너로 시공 한 면은 24시간 이상 충분히 양생시킨다.
- 본제품은 콘크리트 전용제품으로 석재에 사용을 금한다.
- 콘크리트 표면에 코팅 및 기름등으로 오염된 부분등 에코하드너가 침투되지 못하는 면은 사용을 금한다.
- 2mm 이상의 크랙이나 구조적 결함이 있는 콘크리트는 적절히 보수한 후 시공한다.
- 저압 분무기를 이용하여 시공할 것을 권장하며 분사속도와 분사 각도 등을 잘 조절하여 시공한다.
- 밀대 및 롤러를 이용한 시공 시 고인부분이 발생하지 않게 시공한다.
- 시공시 기온이 낮거나 높을 때 충분한 침투와 반응이 이루어지기 힘들므로 사용상의 주의를 요한다.
- 콘크리트가 젖어있는 경우는 완전 건조 후 시공한다.
- 작업 시 보호 장구를 사용하며 자세한 사항은 MSDS를 참조한다.
- 시공시 원료가 눈, 피부등에 접촉되지 않도록 한다.
- 5℃~35℃에서 직사광선을 피하여 보관한다.
- 건조/양생기간은 시공두께, 온도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사기술연구소에 문의바랍니다.