

시험성과대비표

워터숄드



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035

Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035

기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
워터숄드	부착강도 -표준	N/mm ²	0.8 이상	1.1	합격	시멘트혼입 폴리머계 방수제 KS F 4919 : 2023
	내잔갈림성	-	방수층 표면에 잔갈림이 없을 것	이상없음	합격	
	흡수량	g	2.0 이하	0.1	합격	
	인장성능 -인장강도	N/mm ²	1.0 이상	2.7	합격	
	인장성능 -신장률	%	50 이상	307	합격	
	내투수성	-	0.3 N/mm ² 수압에서 투수되지 않을 것	이상없음	합격	



쌍곰기술연구소장

