

시험성과대비표

자동수평몰탈 SL-15



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035

Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035

기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목		단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
자동수평몰탈 SL-15	플로값		mm	180 이상	199	합격	시멘트계 자기 수평 모르타르 KS F 4041:2019
	응결시간	초결	시간:분	1시간 이상	2:35	합격	
		종결		15시간 이내	3:15	합격	
	내충격성		-	갈라짐 및 벗겨짐이 없을 것	이상없음	합격	
	내마모성		mg/mm ²	0.15 이하	0.10	합격	
	길이변화율		%	±0.05	0.011	합격	
	압축강도		MPa	20.0 이상	30.8	합격	
	휨강도		MPa	6.0 이상	13.1	합격	
	부착강도		MPa	0.8 이상	1.8	합격	



쌍곰기술연구소장

