

쌍곰자동수평몰탈 SL-30

시멘트계 자기수평 모르타르

개 요

쌍곰 자동수평몰탈 SL-30는 Self Leveling Mortar로 시멘트, 골재, 특수첨가제가 혼합 되어있어 스스로 수평을 유지하고 유동성을 발휘하여 바닥면을 마감하는 제품입니다.

특 성

- 고 유동을 바탕으로 평활도가 높고 레벨성이 우수함
- 접착력이 우수하고 블리딩을 방지한 고성능 몰탈
- 일반 미장제보다 강력한 강도를 나타냄

용 도

- 백화점이나 전시장등 일반건물의 바닥마감
- 넓은 부위의 수평을 요하는 건물의 미장용
- 부분보수 혹은 얇은 두께의 미장이 필요한 경우
- 카페등 고급인테리어 현장의 바닥마감

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 무기필러, 분말수지, 특수 첨가제
용 량	25kg 지대
외 관	회색 분말
첨가 수량	5.0L~5.5L/지대
표준 사용량	바탕면의 상태 및 시공방법에 따라 사용량이 증감됨 - 바름두께 20mm일때, 약24~26kg/㎡, 약 0.9~1.1㎡/(포)
유효기간	3개월

시 공 방 법

■ 바탕의 조성

- 가. 콘크리트, 몰탈면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 합니다.(4주이상 양생)
- 나. 바탕면을 평탄하게 하며(평활도 $\pm 1-2\text{mm}$) 시공시 지장을 초래할 수 있는 요철등은 제거되어야 합니다.
- 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거되어야 합니다.
- 라. 젖어 있는 바탕면은 완전히 건조를 한 후 시공해야 합니다.
- 마. 바탕면은 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
- 바. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 물을 분무하여 차갑게 하여야 합니다.
- 사. 바탕면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 합니다.
- 아. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거하여야 합니다.

■ 프라이머 도포

- 가. 프라이머를 배합비에 맞게 희석하여 로울러나 스프레이 등으로 고르게 도포하여 피막이 형성될 때까지 충분히 건조시킵니다.
- 나. 프라이머도포는 SL제 작업성 및 하자여부에 민감하게 영향을

미치므로 1,2차 도포를 희석비율에 맞추어 정확한 도포가 이루어져야 합니다.

■ 혼 합

- 가. 쌍곰 자동수평몰탈 SL-30지대에 5.0~5.5ℓ의 물을 혼합용기에 넣고 제품을 넣어 핸드믹서로 교반을 합니다.
- 나. 혼합시 덩어리가 생기지 않도록 약 5분간 교반을 합니다.
(쌍곰 자동수평몰탈 SL-30은 혼합된 약품이 완전히 녹아야 제 물성이 발휘됨.)
- 다. 혼합물을 약 5분정도 숙성 시켜 제품속에 들어 있는 중요한 유기 원료들이 반응 할 수 있도록 합니다.
- 라. 숙성 시킨 후 모든 유기 원료들이 골고루 혼합 될 수 있도록 다시 혼합 하여 시공을 합니다.

■ 타 설

- 가. 제품을 Level 표시에 맞춰 균일하게 붓고난 후 Pin Roller or Brush 등을 이용하여 면을 고릅니다.
- 나. 소형면적 시공시 Pin Roller 대신 흙손으로 퍼주면서 가볍게 표면을 마감합니다.
- 다. 자동수평몰탈의 이어치기는 가능한 빨리 실시하며 가급적 20분 이내에 시공 하도록 합니다.

■ 양 생

- 가. 타설 후 24시간 동안은 바닥면에 중량물을 놓아서는 안되며, 양생조건을 양호하게 보장작업을 실시합니다.
- 나. 양생중에는 직사광선, 강풍 등의 영향이 없도록 차광, 방풍조치를 취하고 저온시 에는 동결되지 않도록 시공전 보온조치를 취합니다.

주 의 사 항

- 바탕면의 이물질제거 및 충분히 양생 후 시공하십시오
- 쌍곰 자동수평 프라이머를 사용하시고 1차, 2차로 구분하여 피막이 형성될 때까지 도포 하십시오
- 배합시 표준가수량을 첨가하여 충분히 혼합하시고 덩어리가 남지 않도록 혼합하십시오.
- 바닥온도 또는 양생시 온도가 5℃이하일 경우 시공이 불가능하며, 보온조치 및 당사와 협의 후 시공하십시오.
- 배합된 몰탈은 30분 이내에 시공하시고, 10분 이내에 재작업 하십시오.
- 시공 최적온도 : 5~25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공합니다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 제품 사용시 시방서를 준수하여 시공하십시오.