

시험성과대비표

침투방수실험



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2025년

품 명	시 험 항 목		단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
침투방수실험	부착강도	표 준	MPa	0.8 이상	1.2	합격	규산질계 분말형 도포방수재 KS F 4918 :2019 무기·유기혼합형
		침지 후		0.6 이상	1.0		
	내잔갈림성		-	방수층 표면은 잔갈림이 생기지 않을 것	잔갈림이 생기지 않음	합격	
	흡수량		g	2.0 이하	0.8	합격	
	압축강도		MPa	10 이상	21.0	합격	
	내투수성		MPa	0.3 수압에서 투수되지 않을 것	투수되지 않음	합격	



쌍곰기술연구소장

