

PERFECT MOR

초속경 무수축 보수물탈

개 요

PERFECT MOR은 초속경 무기질계 무수축 보수물탈로 혼합 후 30분부터 경화가 진행 되어 90분 후부터 후속 작업이 가능하며, 작업성이 우수한 보수물탈입니다.

특 성

- 양생시간이 매우 빠릅니다.(90분)
- 초기강도가 뛰어납니다.(후속공정 빠르게 진행)
- 강력한 강도 및 내마모성
- 벽 및 바닥 보수 전용 물탈

용 도

- 기둥, 슬라브, 벽체 등 건축 구조물의 보수
- 에폭시, 데코타일, 카펫 등 바닥재 시공 시 콘크리트 바닥면의 크랙 보수
- 각종 콘크리트 구조물의 손상, 결함부위 보수
- 파이프 주변, 창틀 주변 등의 긴급 메꿈 및 보수

사양 및 적용

주 성 분	회색시멘트, 특수규사, 특수첨가제 성능개선제
용 량	2kg×8개 / 16kg 박스
종 류 (색 상)	회색
가 사 시 간	혼합 후 20분 이내
양생시간	90분 이내
유효기간	12개월(밀봉상태)

※ 사용량은 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

혼 합 방 법

- 제품 1봉당(2kg) 물은 500cc~540cc 범위 내에서 적절한 작업성 이 되도록 적당량의 물을 첨가하여 혼합 한다.

시 공 방 법

- 바탕면 정리
 - 시공 전 바탕면의 분진, 먼지, 기름 등 오염물질을 깨끗이 제거 합니다.
 - 분진이 많은 부위는 프라이머 처리 합니다.
- 물탈 혼합
 - 핸드 믹서를 이용하여 교반하며, 덩어리가 생기지 않도록 약 1분간 충분히 혼합합니다.
 - 물과 혼합한 물탈은 10분 이내에 사용합니다.
- 시공
 - 깨진 부위 및 보수 부위에 혼합한 물탈을 헤라를 이용하여 눌러주며 도포합니다.
 - 깨끗한 면이 요구되는 부위는 시공 후 10분이내에 물을 혼합한 헤라 및 스펀지를 이용하여 면을 잡아줍니다.

주 의 사 항

- 비빔한 물탈은 10분 이내 사용 하십시오.
- 바탕면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공 하십시오
- 과도한 물의 혼입은 양생을 지연시킵니다.
- 양생 전에는 충격, 동결, 수분 접촉을 금합니다.
- 합판 등 목재 부위에서는 시공을 금합니다.
- 고온의 조건에서는 작업가능시간이 급격히 짧아질수 있으니 주의 합니다.
- 5℃ 이하의 온도에서는 시공을 금합니다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.