

# 퍼펙트셀

## 실리콘 실란트

### 개 요

퍼펙트셀은 하이브리드 기술을 적용한 MS-Polymer 기반의 제품으로 밀봉, 접착, 채움 용도로 사용 가능합니다.  
고품질의 1액형 탄성 접착제로 초기 접착력이 우수합니다.

### 특 성

- 일액형 타입으로 사용이 간편하다.
- 변성 실란트의 제품으로, 작업 후 도장이 가능합니다.
- 신축성이 뛰어나고, UV 저항성이 뛰어납니다.
- 대부분의 피착재에 대해 우수한 접착력을 보입니다.
- 내·외장 조인트 시공시  $\pm 25\%$  수축·팽창에 내성을 보입니다.
- 고강도, 고 모듈러스, 높은 기계적저항, 금속에 비 부식성입니다.
- 경화가 빠르며 냄새가 적습니다.

### 용 도

- 대형 타일, 벽돌, CRC보드, 목재 등 접착
- 아트월에 적용되는 포세린 및 박판 타일 접착
- 진동이 발생하는 부위의 타일 접착
- 샌드위치패널 등의 금속면 시공
- 도장성이 요구되는 조인트 부위 실링
- 일반 글레이징 및 각종 건축자재간의 실링

### 사양 및 적용

| 주 성 분        | 변성 실란트       |
|--------------|--------------|
| 비 중          | 1.48         |
| 용 량          | 300ml / 카트리지 |
| 완전 경화 시간     | 7~14 일 이내    |
| 표면건조시간 (min) | 10           |
| 인장강도 (MPa)   | 2.1          |
| 최대신율 (%)     | 430          |
| 경도 (Shore A) | 38           |
| 움직임허용치 (%)   | 25           |
| 작업가능온도 (°C)  | -40~70       |
| 유 효 기 간      | 12개월         |

### 사 용 방 법

- 나사산이 손상되지 않도록 칼로 나사산 끝을 잘라냅니다.
- 노즐을 필요한 직경으로 잘라줍니다.
- 시공부위를 깨끗이 청소 후 건조시켜줍니다.
- 접착시키려는 자재에 충분한 양의 실리콘을 도포하여 접착합니다.
- 자재 접착시 충분한 접합 강도가 발생할 때까지 최소 30분 동안 단단히 고정시켜 줍니다.

### 사 용 제 한

- 오일, 가소제 또는 기타 용제 등이 스며 나오는 자재, 오일이 함유된 나무 부분
- 공기가 제한된 밀폐된 공간
- 피착면의 온도가 영상 50°C 이상일 경우
- 피착면이 젖어 있는 경우(함수율 7%이상)
- 항구적으로 침수가 예상되는 부위
- 땅에 매설되는 경우
- 음식물과 접촉이 예상되는 부위
- 내화 방화 구간

### 주 의 사 항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하며 내용물은 두통, 현기증, 피부 부염 등 건강장해를 일으킬 수 있으니 섭취하거나 흡입 또는 피부에 접촉되지 않도록 할 것.
- 화기근처에서 보관하거나 작업하지 말 것.
- 밀폐된 장소에서의 작업 및 건조 중에는 충분한 환기를 시킬 것.
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 연질 플라스틱 소재에는 적합하지 않음.
- 24시간 이상 경화 후 페인트 작업을 진행 할 것.
- 운송 및 보관 시 용기에 충격을 가하지 않도록 주의하고, 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피해 건냉암소(5~25°C)에 보관 할 것.
- 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날 (5°C)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 작업을 피할 것.
- 도막이 완전경화 되기 전에 물리적인 충격이 가해지지 않도록 유의할 것.
- 본 제품은 화학제품 이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효 기간 내에 사용 할 것. (25°C이하의 건냉한 장소에 보관 시 12개월이 유효함.)