

퍼펙트탄

타일용 우레탄 접착제

개 요

- 퍼펙트탄은 고접착력 내수성의 우레탄 하이브리드계 타일접착제입니다.
- 고내수성 및 난접착 부위도 적용가능 한 타일부착용 접착제입니다.

특 성

- 주제와 경화제를 12:1로 혼합하여 사용하는 반응경화형 우레탄계 접착제로 강력한 접착력과 내수성이 탁월한 제품입니다
- 내약품성, 내수성, 내마모성이 우수합니다.
(단, 작업 후 24시간 이내에는 물과 접촉하지 말 것)
- 탄성을 가지고 있어 충격이나 움직임에 강합니다.
- 점도가 낮고, 칠향성이 우수하여 사용하기 편리합니다.
- 시공후 제품의 변화가 없어(치수안정성 우수) 시공성이 우수합니다.

용 도

- 타일용 2액형 우레탄 하이브리드 접착제. (점물임 시공용)
- 거실타일시공 및 화장실 떠붙임 시공
- 비흡수 부위(샌드위치판넬, 태고합판 등)의 일부 부위도 적용가능합니다.

사양 및 적용

주 성 분	주 제	폴리올 및 바이오폴리올
	경화제	메틸렌 디페닐 이소시아네이트
용 량	8kg (주제7.4kg/경화제0.6kg)	
종 류 (색 상)	주 제: 백색 Paste 경화제: 갈색 Liquid 안료 : 초록색 Liquid	
혼 합 비	주제 : 경화제 = 12 : 1 (추가 안료투입)	
가 사 시 간	약 70 분 (주변 습도 및 온도에 따라 다름)	
초기 경화시간	하절기24시간 / 동절기 36시간 (주변 습도 및 온도에 따라 다름)	
표준 사용량	바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됨 -약 2.8kg~3.2Kg/㎡, 약 2.8㎡/8kg(1조)	
유효 기 간	6 개월	

작 업 방 법

- ① 바탕면 처리
 - 시공부위에 수분, 오염물을 충분히 제거.
 - 바탕면이 습식일경우 충분히 건조시킬 것.(4주이상)
 - 바탕면이 합판일 경우 합판두께는 반드시 9 mm 이상의 것을 사용할 것.
 - ② 주제와 경화제를 12:1의 비율로 충분히 혼합한다.
(액상이 균질하게 혼합되도록 할 것)
 - ③ 혼합한 접착제는 필요한 양만 혼합하고 가사시간 이내에 사용한다.
 - ④ 벽면 시공시 하단부에서부터 지지판을 이용하여 지지하며 시공할 것.
 - ⑤ 타일 면적의 15%이상 접착제 도포를 권장합니다.
(타일종류, 타일무게, 피착면의 상태등 현장조건에 따라 접착제의 도포면적을 적절히 조절하십시오.)
- ※ 양생시간 : 하절기 1일(24시간), 동절기 2일(36시간)
(건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)

주 의 사 항

- 시공 시 바탕면 및 현장온도 5℃ 이상에서 시공하십시오.
- 보관 시에는 직사 일광을 피함과 동시에 동결이 생기지 않도록 기온의 변화에 주의할 것
- 접착제의 안전한 취급을 위하여 제조자가 제시한 취급 주의 사항을 지킬 것
- 타일 뒷면과 바탕면에 이물질 제거 후 시공할 것.
- 혼합비율을 반드시 준수할 것. - 주제:경화제=12:1
(혼합비가 맞지 않을시 미경화되며 탈락현상 발생할수있음)
- 600각(약 6.0kg)이상의 타일 시공 시 반드시 당사와 협의할 것.
- 바탕면이 부실할 경우 바탕면을 보강한 후에 시공할 것.
- 실외타일시공이나 내수성을 요구하는 부위에는 당사 기술연구소 문의 후 사용하여 주십시오.
- 가사시간 이내에 사용해야하며 1회에 많은 양을 혼합하지 말 것.
- 타 물질과 혼합하여 사용하지 말 것.
- 경화제의 경우 개봉 후 변화가 발생하므로 작업시 모두 사용하거나 잔량이 남을 경우 밀봉하여 빠른시간 내에 사용할 것.(밀봉시에도 변화가 발생될 수 있음.
- 수축, 팽창을 고려하여 코너부위 및 3~5m 간격으로 신축 줄눈을 설치 할 것.
- 접착 후 초기 경화 전까지는 유동이 없도록 할 것.
- 합판시공시 합판의 유동 및 변형이 발생되지 않도록 각파이프 등 보강목을 30cm간격으로 지지할 것.
- 합판 시공시 합판두께는 반드시 9mm이상을 사용 할 것.
- 벽면 높이 3m이상이거나 충격이나 울림에 영향을 받는 부위는 반드시 에폭시로 건식 또는 반건식공법 시공할 것.
- 흡수성이 없는 바탕은 당사 기술연구소와 협의 후 시공을 할 것
- 보관 시 직사일광을 피하고 동결이 되지 않도록 저장(실내보관)

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

- 인증 구분 : KS(KSL1593 TYPE1), 환경표지(인증사유:유해물질감소,생활환경오염감소)