

황토퍼티

건축용 퍼티(합성수지 에멀전 퍼티)

개 요

황토퍼티는 특수아크릴 폴리머와 무기질 및 황토를 주성분으로 한 수성퍼티로서 황토의 기능성을 퍼티에 접목시킨 제품으로 작업성이 뛰어나고 소지 및 부착성이 매우 우수하며 천연 황토의 색을 그대로 유지하여 퍼티작업 자체로 실내마감이 가능한 마감용 제품입니다.

특 성

1. 황토의 기능성
 - 원적외선 방사
 - 혈액순환과 신진대사 촉진
 - 온도, 습도조절 및 시멘트 독성 방지
2. 물리적 특성
 - 헤라작업성이 매우 부드럽습니다.
 - 소지 및 도막 부착성이 매우 우수합니다.
 - 붉은 황토색으로 자연미가 월등합니다.

용 도

- 실내 마감용
- 데코레이션

사양 및 적용

주 성 분	아크릴 에멀전, 탄산칼슘, 황토
용 량	20kg
종 류 (색 상)	붉은 황토색
비 중	약 1.45±0.05
표 준 사용량	두막두께 1mm 기준 1.4kg/㎡
종 류	내부용
유효기간	6개월
지축건조	약 24시간

혼 합 방 법

- 색상을 열게 하고 싶으신 경우 쌍곰퍼티를 적당량 혼합하여 사용하십시오.

시 공 방 법

- 바탕작업
가. 석고보드, 합판

보드가 움직이지 않게 충분히 고정시킨다.

나. 몰탈 등 습식바탕

습식 바탕은 충분히 양생된 것을 확인한다. (4주 이상)

▪ 바탕면의 처리

가. 바탕면의 못, 먼지, 오물 등 이물질 제거

나. 바탕면의 최적온도 5~25℃

다. 합판은 합판색이 우러나오는 것을 방지하기 위해 필요한 조치를 취한다.

라. 부착력 향상을 위해 바탕면에 쌍곰 물그림을 사용하여 프라이머 처리한다.

▪ 본작업

가. 황토퍼티를 교반기를 사용하여 교반한다.

나. 교반 시 사용하기에 적당하게 물을 혼합한다.(1~4%)

다. 바탕면에 헤라나 양고데를 사용하여 도포한다.

주 의 사 항

- 대기의 온도, 습도에 따라 건조시간이 달라집니다.
- 기온이 5℃이하 이거나 30℃이상, 상대습도 85% 이상일 때는 사용을 금함.
- 1회에 두껍게 도막을 올릴 경우 크랙이 발생하므로 얇게 여러번 도막을 올려 주십시오.
- 바탕면이 젖어 있을때는 바탕면을 건조시킨 후 시공하십시오.
- 사용시 핸드믹서기로 혼합 후 사용하십시오.
- 시공 후 물에 닿지 않도록 하십시오.
- 5~30℃에서 보관.
- 후속 도장은 충분히 건조 후에 작업하십시오.
- 바탕면은 충분히 양생시킨 후 먼지, 오물 등을 제거하십시오.
- 개봉한 제품은 밀폐하여 보관 하십시오.
- 보드 및 합판이 움직이지 않게 충분히 고정하십시오
- 합판의 경우 색이 우러나오는 것을 방지하기 위하여 쌍곰 물그림을 사용하여 프라이머를 처리 하십시오.
- LOT 별 색상차이가 있을 수 있습니다.