# 퍼펙트에폭시

## 타일용 에폭시 접착제

### 개 요

- 퍼펙트에폭시는 고접착력 내수성의 에폭시계 2액형 접착제입니다.
- 경화 후 냄새가 없고 주제와 경화제 오배합 발생가능성이 현저히 낮은 제품입니다.

### 특 성

- 주제는 페이스트형 타입이며 경화제는 액상으로 파우치에 동봉되어 있습니다.
- 주제에 경화제를 혼입하고 교반기로 혼합하는 제품입니다.
- 접착제로 강력한 접착력과 내수성이 탁월한 제품입니다.
- 내약품성, 내수성, 내마모성이 우수합니다.
  (단, 작업 후 24시간 이내에는 물과 접촉하지 말아 주십시오.)
- 기계적 강도가 우수합니다.
- 점도가 낮고, 부드러워 사용하기 편리합니다. (작업성 우수)
- 실내내부 시공 시에 미경화로 인한 악취가 발생되지 않습니다.

### 용 도

- 타일용 에폭시 접착제. (떠붙임 시공용)

### 사양 및 적용

| | | |
|---|---|---|
| 주 성 분 | 주 제 | 에폭시 수지 |
| | 경화제 | 폴리아민 수지 |
| 용 량 | 약8Kg (주제7.54kg/경화제0.38kg) | |
| 종 류 (색 상) | 주 제: 백색 Paste<br>경화제: 액상 liqiud | |
| 혼 합 비 | 주제 : 경화제 = 19.8 : 1 | |
| 가 사 시 간 | 약 30 분<br>(주변 온도에 따라 다름) | |
| 초기 경화시 간 | 하절기3시간 / 동절기 5시간<br>(주변 온도에 따라 다를 수 있습니다.) | |
| 표준 사용량 | 바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됩니다.<br>-약 2.8~3.2kg/㎡, 약 2.85㎡/8kg(1조)<br>(합판 바탕면, 떠붙임 공법 기준) | |
| 경 화 시 간 | 약 24시간 | |
| 지 촉 건 조 | 약 24시간 | |
| 유 효 기 간 | 6 개월 | |

### 작 업 방 법

① 바탕면 처리
- 시공부위에 수분, 오염물을 충분히 제거하십시요.
- 바탕면이 습식일경우 충분히 건조시시켜 주십시요.(4주 이상)
- 바탕면이 합판일 경우 합판두께는 반드시 9 mm 이상의 것을 사용하십시요.

② 주제에 경화제를 비율대로 혼합하여 주십시요.
(경화제에 색상이 포함되어 있어 충분히 혼합하여 주십시오.)

③ 혼합한 접착제는 가사시간 이내에 사용하여 주십시오.

④ 타일 면적의 15%이상 접착제 도포를 권장합니다.
(타일종류, 타일무게, 피착면의 상태등 현장조건에 따라 접착제의 도포면적을 적절히 조절하십시오.)

⑤ 벽면 시공시 하단부에서부터 지지핀을 이용하여 지지하며 시공하여 주십시요.

※ 양생시간 : 하절기 1일(24시간), 동절기 2일(48시간)
(건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다.)

### 주 의 사 항

- 시공 시 바탕면 및 현장온도 5℃ 이상에서 시공을 권장합니다.
- 보관 시에는 직사 일광을 피하고 않도록 기온의 변화에 주의하여 주십시오.(저온에서는 주제의 점도가 높아집니다.)
- 접착제의 안전한 취급을 위하여 제조자가 제시한 취급주의사항을 지켜주십시오.
- 타일 뒷면과 바탕면에 이물질 제거 후 시공하여 주십시요.
- 혼합 시 경화제 액상을 전량 투입하여 교반해주십시오.
(혼합비가 맞지 않을시 미경화 될 수 있습니다)
- 바탕면이 부실할 경우 에폭시 프라이머 처리 후 부착하며, 흡수율 1%미만 코팅 처리된 타일은 타일뒷면에도 프라이머 처리 후 시공하여 주십시오 .(타일 뒷면에 이형제 또는 코팅처리 된 타일에 한함)
- 수정 작업을 할 때에는 가사시간 전에 수정하여 주십시요.
- 경화제 액상이 터진 경우 교환하여 주십시오.
- 접착 후 초기 경화 전까지는 유동이 없도록 하여야 안정적인 접착력을 가질 수 있습니다.
- 합판 시공 시 합판의 유동 및 변형이 발생되지 않도록 각 파이프 등 보강목을 30cm간격으로 지지하여 주십시요.
- 합판 시공시 합판두께는 반드시 9mm이상을 사용 하여 주십시요.
- 벽면 높이 3m이상이거나 충격이나 울림에 영향을 받는 부위는 반드시 건식 또는 반건식공법을 병행하여 시공해 주십시요.
- 흡수성이 없는 바탕(샌드위치판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱철판, 갈바, 스테인레스, 플라스틱, 노출우레탄방수 등)은 시공을 금지합니다.
- 흡수율이 높은 타일은 부착력이 저하됩니다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

- 타일 위에서 직접 혼합하지 마세요.(지정된 용기사용)
- 보관 시 직사일광을 피하고 점도가 상승되지 않도록 주의 하여 주십시요. (5~35℃ 실내보관)

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.