

에폭시퍼티700

건축용 에폭시 퍼티

개 요

에폭시퍼티700은 에폭시 수지를 주성분으로 하는 2액형 도료로서 부착력, 내구력, 인장력 등의 물리적 성능이 우수하여 수축이 없으며 작업성이 뛰어나 바닥 및 벽면 실링에 용이한 에폭시 퍼티입니다.

특 성

주제와 경화제를 1:1로 혼합하여 사용하는 반응경화형 에폭시계 퍼티 제품입니다.

경도 및 내약품성, 내마모성이 우수합니다.
(단, 작업 후 24시간 이내에는 물과 접촉하지 말 것)
헤라 작업성이 우수합니다.
척소성이 우수하여 균열 부위 충전이 용이합니다.

용 도

건물 내 외부 콘크리트 바닥, 시멘트 벽면의 크랙보수 및 메꿈용 각종 조인트 충전용

사양 및 적용

색 상	연회색 주제: 백색 Paste, 경화제: 진회색Paste
피 도 면	콘크리트, 시멘트 몰탈
조 성	2액형(주제,경화제)
고형분	97% 이상
추천 건조도막두께	사용조건별로 다름
도 장 횟 수	1~2회
주제 경화제 혼합비(무게비)	주제 : 경화제 = 1 : 1
희석율	희석하지 않음
포장단위	15kg(주제 7.5kg / 경화제 7.5kg)
세 척 제	에폭시신너
저장기간	6개월

경 화 시 간

구분	10℃	20℃	30℃
경화건조(시간)	24	6	4
완전건조(일)	3	2	1
가사시간(분)	30	20	10
재도장간격(시간)	24~72	6~48	4~24

작 업 방 법

- 표면처리
피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야 합니다.
그 뒤 에폭시 하도를 시공해야 표면처리가 완료 됩니다.
- 작업기상조건
대기온도: 5~35℃, 상대습도: 80% 이하, 표면온도: 40℃이하
피도면온도: 이슬점온도보다 최소 3℃ 이상
- 도장기구
웁손, 레기, 주걱
- 퍼티 작업
퍼티 시공은 주제와 경화제를 무게비로 1:1 혼합하여 크랙부위(피도면)에 헤라를 이용하여 바릅니다.
- 양생
에폭시퍼티는 온도별로 양생기간이 다르며 특히 겨울철과 같이 온도가 낮은 부위는 충분한 양생시간이 필요합니다.

주 의 사 항

- 비오는 날, 습도가 높은 날(80%)이상, 기온이 낮은 날(5℃ 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40℃이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포 발생 등 이 발생 할 수 있음)
- 도장할 표면은 충분히 건조시키십시오.(25℃기준 상대습도80% 이하, 28일 이상 양생)
- 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10%HCL 산세척 등)
- 제품을 가열하거나 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오
- 작업시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오.
- 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오.
- 선행 도막, 구도막 위에 보수 도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상(부착력 등)이 없으면 도장하십시오.
- 온도에 따라 점도 변화가 심하므로 작업시 기상에 유의하여야 합니다.
- 2액형 도료인 경우, 규정된 비율대로 전동교반기를 사용하여 약 3~4분간 혼합 후 가사시간이 경과하면 겔현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오. 동력교반기를 사용하지 않을 경우 균일하게 혼합되지 않아 건조되지 않으므로 주의하십시오.
- 완전건조 되지 않은 상태(24시간내)에서 수성 상도 도장시 크랙이 발생 할수 있으므로 완전 건조후 후속상도를 도장하시기 바랍니다.
- 기존 수성구도막을 제거하지 않고 도장시 도막이 박리될수 있으니 주의하시기 바랍니다.

- 필요시 피도면과의 접착력 향상을 위해서는 에폭시계 하도를 도장 한후 실팀 작업을 하십시오.
- 주제에 경화제를 미리 부어 놓은 후, 혼합하지 않아도 반응이 진행 되므로 바로 혼합하여 도장하십시오.
- 혼합된 도료는 가사시간 이내에 사용하십시오.
- 최대 후속도장 가능시간이 경과된 경우에는 상도 부착 불량이 발생 할 수 있으므로 적절한 표면처리가 요구됩니다.
- 작업 후 모든 도장기구는 지정 세척제로 세척하십시오.
- 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오., 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

취 급 시 주 의 사 항

- 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장하지 마십시오.
- 본 제품은 인화성 물질이므로 운송, 보관, 취급시 직사광선 및 화기 의 접근을 피하고 상온(5~35℃)의 건냉암소에

보관하십시오.

- 본 제품 용기는 반드시 밀폐하여 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
- 작업중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경, 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오.
- 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오.
- 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우, 흐르는 물에 충분히 씻어 내고 전문의의 진료를 받으십시오.
- 흡입, 섭취했을 경우에는 제품 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고표기에 따라 응급조치를 취하고 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고, 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업해 주십시오.
- 사용 후 남은 잔량의 도료는 건조피막이나 굳음 현상이 발생되오니 개봉 후 즉시 전량 사용하여 조심하십시오.
- 제품이 묻어있는 형걸 등은 가연성 물질과 함께 보관시 자연발화의 위험이 있으므로 반드시 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.
- 기타 문의사항은 당사 고객센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하십시오.

SSANGKOM