로드스타

상온 아스콘

개 요

로드스타는 춘하추동 사계절 모두 사용할 수 있는 제품이며, 특히 동절기 영하의 날씨에서도 유동성이 유지되어 보수시 작업성이 탁월하며, 하절기 우천시에도 접착성이 탁월한 전천후 도로포장용 보수재 입니다

특 성

- 기후에 관계없이 사계절 보수시공 가능
- 동절기 영하의 날씨에도 유동성 유지
- 동절기 영하(-20℃)에서도 일반창고에 보관가능 (온창고 보관 불필요)
- 동절기 눈에서도 보수가능
- 물이 고인 장소에서도 부착력이 좋다
- 타이어에 달라 붙지 않음

용 도

- 도로의 포트홀 부위 보수
- 도로, 자동차 출입로의 접속구간
- 물이고인 포트홀, 동절기 눈 등 응급 보수부위
- 지하철 공사의 복공판 접속부위 보수

사양 및 적용

주 성 분	아스팔트제, 골재, 첨가제 등
용 량	25kg(1포)
적 용 부 위	아스팔트 보수 도로 및 국도 보수 관로매설 후 도로복구
표준 사용량	(두께 3cm 기준) 1포(25kg)에 약 0.25m^2
유 효 기 간	12 개월
지 촉 건 조	약 24시간

시 공 방 법

- 보수부위 청소

가. 바닥면에 있는 분진을 제거
나. 접착부위 주변의 부석 제거
다. 가능하면 치핑작업 실시
라. 청소가 완료되면 접착제(택 코팅) 살포(부착력 증대 목적)

- 보수시공부위포설 및 평활 작업
  가. 로스스타를 시공부위에 포설
  나. 계획면보다 약 115% 포설 정리 작업
  다. 평활도구 (삽 등)로 평활 작업
  라. 1회 보수시공 두께는 최대 5cm 이하로 한다. 이 이상일 경우에는 2층 이상으로 나누어 포설 시공하여야 한다

- 평활작업 부위 다짐 작업
  가. 각종 다짐장비(콤팩터, 수동다짐 장비 등)로 다짐 작업
  나. 다짐은 보수부위 중앙에서부터 외부로 실시 표면을 고른다
  다. 차량의 타이어로 다짐하여도 무방함

- 보수시공 부위 교통개방
  가. 보수완료 후 즉시 교통개방을 하여도 가능하나 다만, 도로 곡선부위 등 타이어가 곡선 운동을 하는 지역에서는 5시간 정도 지난 후 개방하는 것이 효과적이며, 차량의 타이어가 요철이 심하거나 하중이 집중적인 차량(지게차 등)은 보루완료 부위에서는 급제동, 급출발을 하지 말아야 함 (경화전 소성 변형 방지 목적)

주 의 사 항

- 보관장소는 습기 및 직사광선을 차단하여 주십시오
- 포장지가 파손되지 않도록 하여 주십시오
- 보관기간이 1년 이상된 제품은 품질성능이 감소 될 수 있습니다
- 피부에 접촉시는 물로 충분히 씻어 주십시오
- 보수 현장 주변에는 인화기 사용을 금지하여 주십시오
- 보수부위의 이물질 등 청소를 하여 주십시오
- 가능하면 보수부위 주변을 치핑작업을 하여 주십시오
- 컷백 아스팔트(택코팅)를 살포하고 보수하여 주십시오
- 다짐시 람마,다짐기,소형롤러 등으로 다짐하면 접착력,밀도의 증가로 내구성이 향상됩니다
- 1회 보수부위의 두께는 5cm를 넘기지 마십시오
- 다른재료와 혼합 사용을 하지 마십시오

SSANGKOM