

시험성과대비표

세라픽스 PC-7000S



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(대전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
세라픽스 PC-7000S	접착강도(표준)	N/mm ²	0.6	1.2	합격	도자기질 타일 접착제 TYPE II KS L 1593 : 2020
	접착강도 (건조, 수중)	N/mm ²	0.3	0.3	합격	
	접착강도(열노화)	N/mm ²	0.3	0.7	합격	
	접착강도(저온경화)	N/mm ²	0.3	0.4	합격	
	접착강도(알칼리수중)	N/mm ²	0.3	0.7	합격	
	내열성	-	60℃에서 24시간동안 4.5kg 추로 하중을 가할 시 떨어지지 않을 것	이상없음	합격	
	미끄럼저항성	-	어긋남이 생기지 않을 것	이상없음	합격	
	부착가능시간	-	0.6N/mm ² 이상	0.8	합격	
	총휘발성 유기화합물질	mg/m ² ·h	0.1 이하	0.01	합격	실내공기질공정시험 기준 국립환경과학원고시 제2024-20호
	폼알데하이드	mg/m ² ·h	0.015 이하	0.001미만	합격	
	톨루엔	mg/m ² ·h	0.079 이하	0.001미만	합격	



쌍곰기술연구소장