



Istituto Tecnico Industriale Statale "D. Sella"

Via Fratelli ROSSELLI, 2 - 13900 BIELLA
Cod. Fiscale 81024080020 - Part. IVA 01319060024
LABORATORIO ANALISI, CONTROLLO QUALITA'
e SERVIZIO DI CONDIZIONATURA PUBBLICA
C.so Giuseppe PELLA, 4 - 13900 BIELLA
Tel. 015-40.40.40 - Fax 015-40.16.33 - Condizionatura: Tel/Fax 015/406061
e-mail: labanalisi@itis.biella.it - labfuoco@itis.biella.it - condizionatura@itis.biella.it



CERTIFICAZIONE SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA'
N.1147
UNI EN ISO 9001:2008

Spett. GRENDENE S.r.l. UNIPERSONALE
VIA DEL LAVORO, 25 36050 BOLZANO VICENTINO (VI)

Protocollo N. 537	Pos. 20	del 14/04/2015
Risposta alla Nota	del 14/04/2015	Committente: GRENDENE S.r.l. UNIPERSONALE
RAPPORTO DI PROVA	N.4766	Del 05/12/2016

DETERMINAZIONE DELLA ATTIVITA' ANTIBATTERICA SU CAMPIONE CONTRASSEGATO:"SEDUTA IN ECOPELLE ESD"

Campionamento a cura e responsabilità del committente	Trattamenti preliminari a cura del laboratorio: nessuno
Prove condotte secondo la norma	AATCC TEST METHOD 100-2012
Microorganismi utilizzati:	Terreni utilizzati: Yeast Extract Agar
Staphylococcus Aureus AATCC 6538	
Soluzione utilizzata per la diluizione tamponi freati a pH 6.8	Tempo di incubazione: 48 ore a 37°C
Numero identificativo interno campione: 1409	
Numero di provini per ciascun campione: 4	
Soluzione utilizzata per eulire i provini: acqua sterile	
Tempo di contatto delle sospensioni batteriche con i provini: 24 ore a 37°C	

Coppo batterico: Staphylococcus Aureus AATCC 6538
Riduzione % della popolazione dei microrganismi: 50%

Note
IL PRESENTE RAPPORTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO NR. 1649 DEL 21/04/15 PER ERRATA CODIFICA DEL MATERIALE

Fine rapporto di prova

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Biella, 05/12/16

Pag. 1 di 1

Il Responsabile del
Laboratorio
Prof. Giovanni Ariemma

Il Presidente

I risultati delle prove e i dati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale testato.
La riproduzione parziale del presente rapporto è consentita solo tramite autorizzazione scritta da parte del Laboratorio.



Istituto Tecnico Industriale Statale "D. Sella"

Via Fratelli ROSSELLI, 2 - 13900 BIELLA
Cod. Fiscale 81024080020 - Part. IVA 01319060024
LABORATORIO ANALISI, CONTROLLO QUALITA'
e SERVIZIO DI CONDIZIONATURA PUBBLICA
C.so Giuseppe PELLA, 4 - 13900 BIELLA
Tel. 015-40.40.40 - Fax 015-40.16.33 - Condizionatura: Tel/Fax 015/406061
e-mail: labanalisi@itis.biella.it - labfuoco@itis.biella.it - condizionatura@itis.biella.it



CERTIFICAZIONE SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA'
N.1147
UNI EN ISO 9001:2008

Spett. GRENDENE S.r.l. UNIPERSONALE
VIA DEL LAVORO, 25 36050 BOLZANO VICENTINO (VI)

Protocollo N. 537	Pos. 20	del 14/04/2015
Risposta alla Nota	del 14/04/2015	Committente: GRENDENE S.r.l. UNIPERSONALE
RAPPORTO DI PROVA	N.1834	Del 06/05/2015

ANALISI SU N. 1 CAMPIONE CONTRASSEGATO: "SEDUTA IN ECOPELLE ESD"

METODO DI ANALISI: UNI EN ISO 12947-2:2000
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE - METODO MARTINDALE (T)

Numero identificativo interno campione	1409
Apparecchiature di prova	Apparecchio Martindale

Sino a 150.000 cicli:	nessuna rottura
Nei materiali testati il deterioramento della parte abrasa inizia ad evidenziarsi intorno ai 30.000 cicli (pari a circa 8 ore di prova)	

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Provini allegati

Fine rapporto di prova

Biella, 06/05/15

Pag. 1 di 1

Il Professore Analista

Il Presidente

I risultati delle prove e i dati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale testato.
La riproduzione parziale del presente rapporto è consentita solo tramite autorizzazione scritta da parte del Laboratorio.