

UNI : 16 Ni Cr 6

AFNOR : 16 NC6

ANALYSE TYPE :

	C %	Ni %	Cr %
16NC6	0.12-0.17	1.2-1.5	0.9-1.2

PROPRIÉTÉS

Facilité de traitement et de cémentation.
Bonne usinabilité.
Grande résistance aux déformations.

EMPLOIS TYPES

Pignonnerie automobile cémentée et pièces de boîtes de vitesse.
Peut être utilisée à l'état traité non cémenté pour arbres et pièces diverses.

CÉMENTATION

En caisse, en bains de sels ou gazeuse de préférence.

TRAITEMENT THERMIQUE

1° Les pièces cémentées sont, soit trempées directement à l'huile après palier, soit trempées à l'huile à 830/850 °C après refroidissement, puis détendues à 180/200 °C.
2° Les pièces non cémentées sont trempées à 850 °C à l'huile et revenues entre 550 et 650°C pour ténacité maximum.

CARACTÉRISTIQUES (sur éprouvettes normalisées)

d ≤ 16mm				16 < d ≤ 40 mm				40 < d ≤ 100			
Rp0.2 N/mm ² min	R N/mm ²	A% min	KCU J/cm ² min	Rp0.2 N/mm ² min	R N/mm ²	A % min	KCU J/cm ² min	Rp0.2 N/mm ² min	R N/mm ²	A % min	KCU J/cm ² min
800	1100-400	9	60	620	850-1150	10	70	470	650-950	11	70