

## LAME DE TERRASSE PIN TRAITE




**Les + produit :** Traité Autoclave classe 4

### Essence

#### Pin Sylvestre Famille PINACAE

Essence européenne des régions tempérées à très froides.  
Appellation « Sapin rouge du Nord ».

Masse volumique	550 Kg/ m <sup>3</sup>
Dureté Monin	2,6
Contrainte à la rupture (N/mm <sup>2</sup> ) compression axiale à 12 %	50
Flexion statique à 12 %	97
Réaction au feu	M3
Classe de Durabilité	Classe 3 -2 (3/4)
Classe de Risque	Classe 3 - 4
Retrait Tangentiel	8.5%
Retrait Radial	5%
Classe de Risque	Classe 3 - 4
Classe de Durabilité	Classe 3 – 2 (3/4)



(1) moyennement à faiblement durable aux champignons et sensible aux termites


**Caractéristiques particulières :** peu imprégnable, sciage et usinage aisé

**Pose et entretien :** Pose sur lambourdes avec entraxe conseillé de 45-50 cm maxi pour des lames d'une épaisseur de 27 mm.  
Pour des lames de 145 mm un espacement de 6 à 8 mm entre chaque lame est recommandé pour permettre au bois de travailler en fonction des conditions atmosphériques.

Nous recommandons des vis de 5 x 60 mm inox afin d'éviter tout risque de rouille et discoloration importante.

Il est conseillé d'appliquer un saturateur bois afin de nourrir et protéger le bois.

### Accessoires



Lambourdes 45 x 70 mm  
Pin autoclave



Vis Torx inox  
4.5 x 60 mm